

tesa® 4134

Ürün Bilgisi

Şeffaf, PP/Akrilik bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4134 Solar, su bazlı akrilik yapıştırıcıya sahip bir PP taşıyıcı üzerine geliştirilmiştir.

Özellikler

- Özellikle şeffaf ve berrak
- Yüksek yapışma
- Mükemmel yaşlanma direnci
- Kıvrılmadan kolay dağıtım
- Asit ve çözücü içermez
- Çevre dostu PP-folyo

Uygulama Alanları

tesa® 4134 Solar, laminasyon işlemi sırasında hücreleri yerinde tutar.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | BOPP | • Toplam kalınlık | 50 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 90 % | • Elle uygulama | evet |
| • Çekme direnci | 27 N/cm | • Otomatik uygulama | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.5 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4134

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Kısa süreli olmak üzere 150°C'ye kadar yüksek sıcaklık direnci

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4134>