

tesa® 66022

Ürün Bilgisi



Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	yok	• Renk	saydam
• Yapışkan türü	su bazlı akrilik	• Koruyucu kalınlığı	71 µm
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun rengi	brown/blue logo

Ürün Çeşitleri

• Mevcut	SLITTER LOG ROLL, LOG ROLL UNTRIMMED
----------	--

Özellikler / Performans Değerleri

• Düşük VOC	çok iyi	• Temperature resistance max.	200 °C
• İlk Yapışma	çok iyi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Pürüzlü yüzeyler için uygun	çok iyi		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	17 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	14 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	18 N/cm	• PP'ye yapışma (3 gün sonra)	16 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	19.1 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	17.7 N/cm
• PC'ye yapışma (3 gün sonra)	19.4 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	12 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	9.2 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	12.3 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	16.2 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	17.3 N/cm
• PET'e yapışma (3 gün sonra)	18.1 N/cm		

tesa® 66022

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=66022>