


tesa® 61528

Ürün Bilgisi



Farklı yapıştırıcı sistemine (Silikon/Akrilik) sahip 100µm çift taraflı Si/Ac bant

Ürün Açıklaması

tesa® 61528, PET taşıyıcılı şeffaf bir çift taraflı banttır. Bir tarafı silikon yapıştırıcı (kolay taraf) ile, diğer tarafı ise modifiye akrilik (sıkı taraf) ile kaplıdır.

Özellikler

- Silikon veya silikon içeren yüzeylere özellikle silikon yapıştırıcının mükemmel yapışma özellikleri
- Akrilik yapıştırıcının çok çeşitli malzemelere mükemmel yapışma özellikleri
- Dönüştürme süreçlerinde çok iyi kullanım performansı
- Zorlu çevresel koşullara karşı mükemmel dayanım

Uygulama Alanları

- Silikon veya silikon içeren yüzeylere montaj
- Silikon kauçuğun sabitlenmesi (tuş takımı, conta, kauçuk ayaklar)
- UV kaplamalı muhafaza üzerine logo veya dekor parçalarının montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PETP	• Type of adhesive (tight release)	modifiye akrilik
• Toplam kalınlık	100 µm	• Type of liner (easy release)	PET
• Renk	saydam	• Zor çıkarılabilir linerın kalınlığı	50 µm
• Color of liner (tight release)	saydam	• Color of liner (easy release)	beyaz
• Kolay çıkarılabilir linerın kalınlığı	50 µm	• Type of liner (tight release)	PET
• Type of adhesive (easy release)	Silikon		

Özellikler / Performans Değerleri

• 23°C'de statik kayma direnci	iyi	• Nem direnci	iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	orta	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• İlk Yapışma	çok iyi		

tesa® 61528

Ürün Bilgisi

Yapışma

- | | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| • Adhesion to PC (tight-side, initial) | 13.3 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days) | 4.4 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, after 14 days) | 4.9 N/cm | • Adhesion to Steel (easy-side, initial) | 4 N/cm |
| • Adhesion to PP (easy-side, initial) | 4.6 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days) | 12.6 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days) | 4 N/cm | • Adhesion to Steel (tight-side, initial) | 11.3 N/cm |
| • Adhesion to Silicone (easy-side, initial) | 2.8 N/cm | | |

Ek Bilgiler

Bu ürün bilgisi PV11 için geçerlidir

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=61528>