

ürün bilgisi

Premium Çift Taraflı "Non-Woven" Bant

tesa® 4962, "Non-Woven" taşıyıcıdan ve ilk yapışma kuvveti artırılmış akrilik yapışkandan oluşan çift taraflı bir banttır.

tesa® 4962 şu özelliklere sahiptir:

- Farklı malzemeler üzerinde yüksek yapışma değerleri
- Pürüzlü yüzeylere kusursuz tutunma
- Kusursuz sıcaklık direnci performansı

Ana Uygulama

Plastik ve köpük parçaların, ağır kâğıtların, tekstil ve deri montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Teknik Veriler

• Taşıyıcı malzemesi	non-woven (dokumasız)	• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik
• Renk	yarı saydam	• Kopma anındaki uzama	3 %
• Toplam kalınlık	160 µm	• Çekme direnci	8 N/cm

Yapışma

• Çeliğe (hemen)	11.5 N/cm	• ABS'ye (14 gün sonra)	12.0 N/cm
• ABS'ye (hemen)	11.0 N/cm	• Alüminyuma (14 gün sonra) iç	10.5 N/cm
• Alüminyuma (hemen)	10.0 N/cm	• PC'ye (14 gün sonra)	12.4 N/cm
• PC'ye (hemen)	13.0 N/cm	• PC'ye (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	14.0 N/cm
• PE'ye (hemen)	6.5 N/cm	• PE'ye (14 gün sonra)	7.0 N/cm
• PET'e (hemen)	9.5 N/cm	• PET'e (14 gün sonra)	10.5 N/cm
• PP'ye (hemen)	8.5 N/cm	• PP'ye (14 gün sonra)	10.0 N/cm
• PS'e (hemen)	12.0 N/cm	• PS'e (14 gün sonra)	13.0 N/cm
• PVC'ye (hemen)	11.0 N/cm	• PVC'ye (14 gün sonra)	15.0 N/cm
• Çeliğe (14 gün sonra)	12.0 N/cm		

Özellikler

• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C	• Kimyasallara karşı direnç	●●●●
• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C	• Yumuşatıcı direnci	●●
• İlk Yapışma	●●●●	• 23°C'de statik kayma direnci	●●●●
• Yaşlanma direnci (UV)	●●●●	• 40°C'de statik kayma direnci	●●
• Nem direnci	●●●●		

İlgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün değerlendirilmesi: ●●●● çok iyi ●●● iyi ●● orta ● düşük

Ek Bilgiler

Koruyucu çeşitleri:

PV0 kahverengi glasin kâğıt (71 µm)

PV6 kırmızı MOPP-film (80 µm)

tesa® 4962

ürün bilgisi



Disclaimer

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz
<http://l.tesa.com/?ip=04962>