



tesa® 62957 Cold Temperature Tape



Product Information

Двостороння стрічка на основі спіненого ПЕ товщиною 1150 мкм

Опис продукту

Стрічка tesa®62957/62958 пройшла випробування IFT MO-01/1: 2007/1; звіт № 105 42202

- категорія 4.3 згідно з результатами термоциклічного тесту
- категорія 4.4 згідно з результатами тесту на вологостійкість і УФ-стійкість.

Особливості

- Excellent initial tack even at low temperatures
- Superior cold processible characteristics
- Fully outdoor suitable (UV, water and ageing resistant)
- These superior cold processible characteristics are a result of this product's unique adhesive formulation.

Програми

Перманентний монтаж окантовки вікон.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Загальна товщина | 1000 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | • Колір | білий |

Властивості / Цінності продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| • Подовження при розриві | 180 % | • Короткочасна термостійкість | 80 °C |
| • Межа міцності на розрив | 10 N/cm | • Статичне стійкість до зсуву | medium |
| • Довготривала термостійкість | 60 °C | • при 40 °C | |
| • клейкість | very good | • Стійкість до старіння (УФ) | very good |

Адгезія до цінностей

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Адгезія до алюмінію (початкова) | 4 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 13.5 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів) | 13.5 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 4 N/cm |
| • Адгезія до ПВХ (початкова) | 4 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 13.5 N/cm |

Additional Information

Варіанти лайнера:

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=62957>



tesa[®] 62957

Cold Temperature Tape

Product Information

Additional Information

- PV14 папір з ПЕ покриттям (122 мкм)
- PV15 синя ПЕ плівка (100 мкм)

Міцність на відшаровування:

- Через 14 днів: розщеплення піни на сталі, алюмінію, АБС, ПК, ПС, ПЕТ, ПВХ
- PV14 проявляє нижчу міцність на відшаровування з боку лайнера.

Примітка

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=62957>