



tesa® 62957

Інформація



Двостороння стрічка на основі спіненого ПЕ товщиною 1150 мкм

Опис продукту

Стрічка tesa®62957/62958 пройшла випробування IFT MO-01/1: 2007/1; звіт № 105 42202

- категорія 4.3 згідно з результатами термоциклічного тесту
- категорія 4.4 згідно з результатами тесту на вологостійкість і УФ-стійкість.

Застосування

Перманентний монтаж окантовки вікон.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Загальна товщина | 1000 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | • Колір | білий |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| • Подовження при розриві | 180 % | • Короткочасна термостійкість | 80 °C |
| • Межа міцності на розрив | 10 N/cm | • Статичне стійкість до зсуву | medium |
| • Довготривала термостійкість | 60 °C | • при 40 ° C | |
| • клейкість | very good | • Стійкість до старіння (УФ) | very good |

Значення прихильності до

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Адгезія до алюмінію (початкова) | 4 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 13.5 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів) | 13.5 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 4 N/cm |
| • Адгезія до ПВХ (початкова) | 4 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 13.5 N/cm |

Додаткова інформація

Варіанти лайнера:

- PV14 папір з ПЕ покриттям (122 мкм)
- PV15 синя ПЕ плівка (100 мкм)

Міцність на відшаровування:

- Через 14 днів: розщеплення піни на сталі, алюмінію, АБС, ПК, ПС, ПЕТ, ПВХ
- PV14 проявляє нижчу міцність на відшаровування з боку лайнера.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=62957>



tesa® 62957

Інформація

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=62957>