



tesa® ACXplus 79011

Інформація



Двостороння стрічка з акриловою піною товщиною 1,1 мм для кріплення зовнішніх деталей в автомобілі

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 79011 – це двостороння стрічка з акриловою піною для кріплення зовнішніх деталей в автомобілі. Це тришаровий продукт, покритий з обох боків LSE-клеєм для матеріалів з низькою поверхневою енергією. Може допомогти уникнути використання ґрунтовки в процесі роботи. Високоєфективний LSE-клей для матеріалів з низькою поверхневою енергією забезпечує ефективне й надійне склеювання типових автомобільних деталей, виготовлених із LSE- (наприклад, ПП і ПП/EPDM) і MSE-пластиків (наприклад, ПММА), без використання ґрунтовки. Крім того, наш продукт також має відмінні адгезійні властивості, коли мова йде про стійкість до високих температур до 95 °C. Завдяки в'язкоеластичній акриловій основі стрічка tesa® ACX plus 79011 New Primerless Line має здатність поглинати й розсіювати динамічні й статичні навантаження. Пізніше з'являться продукти товщиною 0,8 мм та 1,5 мм.

Особливості

Хороша ефективність застосування на LSE-пластиках і прозорих покриттях, що важко склеюються без використання ґрунтовки

- Відмінна стабільність зчеплення з довготривалою стійкістю до температури до 95 °C
- Продукт не містить поліфторалкільні хімічні речовини / перфтороктансульфонат
- Ефективне й надійне застосування
- В'язкоеластична акрилова піна для компенсації різного теплового подовження деталей, що склеюються
- Хороша здатність до промокання
- Висока вологостійкість і стійкість до ультрафіолету

LSE: низька поверхнева енергія

MSE: середня поверхнева енергія

Застосування

Стрічка tesa® ACX plus 79011 New Primerless Line підходить для широкого спектру застосувань для забезпечення постійного зовнішнього кріплення. Щоб забезпечити найвищу ефективність, ми прагнемо повністю зрозуміти ваш тип застосування (включно з відповідними основами, на які має наноситися продукт), щоб надати правильну рекомендацію щодо застосування продукту.

Приклади застосування:

- Бічний нижній молдинг
- Декоративні накладки
- Спойлери
- Колісні арки
- Дверне крило

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=79011>



tesa® ACXplus 79011

Інформація

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	Acrylic foam	• Загальна товщина	1100 µm
• Тип адгезиву	LSE	• Колір	сірий
• Тип лайнера	поліетилен	• Колір лайнера	синій

Властивості / Показники продуктивності

• Опір холодного шоку	very good	• Статичне стійкість до зсуву при 90 ° C	very good
• Вологостійкість	very good	• Стійкість до впливу хімічних речовин	good
• Довготривала термостійкість	95 °C	• Стійкість до старіння (УФ)	good
• Короткочасна термостійкість	120 °C	• Температурний діапазон	-40 to 95 °C

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	35 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	40 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 3 днів)	40 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	40 N/cm
• Адгезія до поліпропілену (початкова)	30 N/cm	• Адгезія до сталі (після 3 днів)	40 N/cm
• Адгезія до поліпропілену (після 3 днів)	40 N/cm		



tesa® ACXplus 79011

Інформація

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=79011>