


tesa® ACXplus 73108

Інформація Про Продукт



Двостороння акрилова піна 800 мкм

Опис продукту

tesa® 73108 — це міцна сіра двостороння акрилова клейка стрічка з піноматеріалу, розроблена для довготривалого склеювання. Завдяки закритопористому піновому ядру товщиною 800 мкм, вона легко пристосовується до нерівних чи текстурованих поверхонь. Клей, чутливий до тиску, забезпечує сильне первинне зчеплення та витримує підвищені температури. Забезпечує високу міцність на розрив, зсув та відшаровування, стає ефективною альтернативою механічним кріпленням, таким як заклепки, гвинти, зварювання або рідкі клеї. Окрім цього, вона пропонує чудове ущільнення від вологи й довготривалу працездатність навіть у складних умовах.

Особливості

- Вискозеластичне акрилове пінне ядро: Забезпечує чудове поглинання напруг і енергії, ідеально підходить для утримання динамічних і статичних навантажень у склеєних конструкціях.
- Компенсація теплового розширення: Зберігає надійність з'єднань між різнорідними матеріалами, реагуючи на температурне розтягування та стиснення.
- Висока міцність зчеплення: Забезпечує сильне прилипання до широкого спектра поверхонь, у тому числі металів, пластмас та пофарбованих поверхонь — гарантує довгострокову ефективність.
- Стійкість до температур і погодних умов: Надійно працює за високих температур, стійка до УФ-випромінювання, вологи та зовнішніх впливів.
- Склад без PFAS/PFOS: Виготовлена без використання перфторованих сполук для безпечніших і стійкіших рішень склеювання.
- Гнучка двостороння піна: Сіра акрилова піна товщиною 800 мкм адаптується до нерівностей поверхні, дозволяючи виконувати чисте, рівне склеювання без потреби в механічних кріпленнях.

Застосування

tesa® 73108 підходить для різноманітних складних завдань зі склеювання, зокрема:

- Використання при високих температурах
- Жорсткість панелей і склеювання рам
- Декоративні молдинги
- Склеювання різнорідних матеріалів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	Acrylic foam	• Загальна товщина	800 µm
• Тип адгезиву	чистий акрил	• Колір	сірий
• Тип лайнера	білий		

tesa® ACXplus 73108

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- Довготривала термостійкість 150 °C
- Короткочасна термостійкість 210 °C

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 13 N/cm | • Адгезія до ПММА (після 14 днів) | 21 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів) | 30 N/cm | • Адгезія до поліістеру (після 14 днів) | 8 N/cm |
| • Адгезія до скла (після 14 днів) | 20 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 16 N/cm |
| • Адгезія до полікарбонату (після 14 днів) | 20 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 34 N/cm |
| • Адгезія до ПЕТ (після 14 днів) | 11 N/cm | | |

Додаткова інформація

tesa® 73108 підходить для використання як в приміщенні, так і на вулиці. Вона забезпечує надійні результати в широкому діапазоні температур та умов навколишнього середовища. Для досягнення найкращих результатів поверхні мають бути чистими, сухими та без забруднювачів. Рекомендується проводити тестування для конкретних застосувань перед повномасштабним використанням. Зверніться до спеціаліста tesa® для консультації та досягнення найкращого результату склеювання.

Варіанти лайнера:

- PV31: Білий плівковий лайнер — без брендування (115 мкм)

Додаткові доступні товщини:

- tesa® 73106 - 640 мкм
- tesa® 73112 - 1200 мкм

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73108>