

tesa® 75507

Інформація Про Продукт



стійкий аспекти

- tesa® 75507 Next Gen with -43% CO₂ emissions compared to previous tesa® 75507
- Biomass balanced tackified acrylic adhesive

tesa® More Sustainable Paper Liner:

- Responsibly sourced paper liner (certified)
- Unbleached paper with 30% recycled fibers



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ні	• вага лайнера	80 g/m ²
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір лайнера	коричневий
• Тип лайнера	силіконізована папір	• товщина лайнера	70 µm
• Колір	прозорий		

Властивості / Показники продуктивності

• Вологостійкість	дуже добре	• Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C	дуже добре
• Довготривала термостійкість	100 °C	• Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C	дуже добре
• клейкість	добре	• Стійкість до впливу хімічних речовин	добре
• Короткочасна термостійкість	200 °C	• Стійкість до пластифікаторів	добре
• Мінімальна термостійкість	-40 °C	• Стійкість до старіння (УФ)	добре

tesa® 75507

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	10 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (початкова)	4 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	11.5 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (після 14 днів)	5.5 N/cm
• Адгезія до алюмінію (початкова)	8.5 N/cm	• Адгезія до поліістерену (початкова)	10 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	9 N/cm	• Адгезія до поліістерену (після 14 днів)	11 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (початкова)	12 N/cm	• Адгезія до ПВХ (початкова)	8 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	12.5 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	13 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	4 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	11 N/cm
• Адгезія до поліетилену (після 14 днів)	4.5 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	11 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (початкова)	9 N/cm	• Адгезія до сталі (після 3 днів)	11 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	9 N/cm		

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

