


tesa® 60262

Інформація Про Продукт



Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	Проводить нетканый материал	• Колір	сірий
• Тип адгезиву	проводить акрил	• Колір лайнера	біло-синій логотип
• Тип лайнера	папір з поліетиленовим покриттям	• товщина лайнера	120 µm
• Загальна товщина	50 µm		

Властивості / Показники продуктивності

• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square	• Короткочасна термостійкість	200 °C
• Зняття лайнера	легко	• Статичне стійкість до зсуву	дуже добре
• Контактна опір в z-напрямку (початкова)	0.02 Ohm / square inch	• при 40 ° C	

Значення прихильності до

• Адгезія до сталі (початкова)	5.4 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	8.3 N/cm
--------------------------------	----------	------------------------------------	----------

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60262>