

tesa® 53799

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	тканина, покрита екструдованим ПЕ	• Загальна товщина	310 µm
• Тип адгезиву	натуральний каучук	• товщина стрічки	_NULL µm

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	11 %	• Меш, або відстань між нитками	80 count per square inch
• Межа міцності на розрив	77 N/cm	• Опір стиранню	добре
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	110 °C	• Прямі краю розриву	добре
• Water resistance	добре	• Ручне розривання	добре

Значення прихильності до

• Адгезія до сталі	4.7 N/cm
--------------------	----------

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

