

tesa® ACXplus 73210

Інформація Про Продукт



1000 мкм двостороння стрічка з акриловим осердям

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 73210 — це високоефективна двостороння акрилова піниста стрічка з чудовою прозорістю. Її візкоеластичні властивості поглинають напругу, заповнюють щілини та забезпечують міцне, довговічне з'єднання — навіть на нерегулярних поверхнях. Вона спеціально розроблена для склеювання прозорих або напівпрозорих матеріалів, таких як скло, акрил або полікарбонат, забезпечуючи практично невидиме з'єднання. Її оптична прозорість робить її ідеальною для застосувань, де потрібні безшовні та естетичні рішення.

Особливості

- Висока оптична прозорість — призначена для склеювання прозорих матеріалів
- Довговічна міцність з'єднання — стійка до температур, УФ-випромінювання та старіння
- Компенсує теплове розширення склеюваних деталей
- Відмінна адгезія до прозорих пластиків і скла
- Миттєва клейкість із високою кінцевою міцністю склеювання
- Без PFAS/PFOS: виготовлено без використання перфторованих речовин, що сприяє більш безпечним і стійким рішенням для склеювання.

Застосування

tesa® 73210 підходить для різноманітних складних задач склеювання, зокрема:

- Прозорі вивіски та таблички з іменами
- Монтаж прозорих декоративних панелей
- Склеювання напівпрозорих профілів
- Застосування, де потрібні майже непомітні лінії з'єднання (наприклад, дисплеї для магазинів, побутова техніка, елементи інтер'єру)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | Acrylic foam | • Загальна товщина | 1000 μm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | • Колір | прозорий |
| • Тип лайнера | білий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 100 °C | • Короткочасна термостійкість | 180 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73210

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 15 N/cm | • Адгезія до ПММА (після 14 днів) | 18 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів) | 28 N/cm | • Адгезія до полістирену (після 14 днів) | 14 N/cm |
| • Адгезія до скла (після 14 днів) | 23 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 15 N/cm |
| • Адгезія до полікарбонату (після 14 днів) | 23 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 25 N/cm |
| • Адгезія до ПЕТ (після 14 днів) | 15 N/cm | | |

Додаткова інформація

tesa® 73210 підходить для використання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Вона забезпечує надійні результати в широкому діапазоні температур і кліматичних умов. Для оптимальних результатів поверхні мають бути чистими, сухими та без забруднень. Рекомендується проводити тестування для кожного конкретного застосування перед масовим використанням. Для отримання технічної підтримки та найкращих результатів склеювання звертайтеся до фахівця tesa®.

Варіанти лайнера:

- PV26: Білий паперовий лайнер — без брендування (160 мкм)

Доступні додаткові товщини:

- tesa® 73205 - 500 мкм

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73210>