

tesa® ACXplus 73210

Інформація Про Продукт



1000 µm двостороння акрилова стрічка з сердечником

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 73210 - це високоефективна двостороння акрилова стрічка з пінною основою, що характеризується відмінною прозорістю. Її в'язкоеластичні властивості поглинають навантаження, заповнюють зазори та забезпечують міцне і довготривале з'єднання — навіть на нерівних поверхнях. Стрічка спеціально розроблена для склеювання прозорих та напівпрозорих матеріалів, таких як скло, акрил або полікарбонат, створюючи практично невидимий шов. Її оптична чистота робить її ідеальною для застосувань, де потрібне безшовне й естетичне завершення.

Особливості

- Висока оптична прозорість — розроблена для склеювання прозорих матеріалів
- Міцність з'єднання — стійкість до температури, УФ і старіння
- Компенсує температурне розширення склеюваних частин
- Відмінна адгезія до прозорих пластиків і скла
- Миттєва фіксація і висока остаточна міцність з'єднання
- Склад без PFAS/PFOS: Виробляється без перфторованих речовин, підтримує більш безпечні та екологічно стійкі рішення для склеювання.

Застосування

tesa® 73210 підходить для різноманітних складних застосувань для склеювання, зокрема:

- Прозорі вивіски та таблички
- Монтаж прозорих декоративних панелей
- Склеювання напівпрозорих профілів
- Застосування, де потрібна практично невидима лінія склеювання (наприклад, торгові дисплеї, побутова техніка й елементи інтер'єру)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | Acrylic foam | • Загальна товщина | 1000 µm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | • Колір | прозорий |
| • Тип лайнера | білий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 100 °C | • Короткочасна термостійкість | 180 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73210

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	15 N/cm	• Адгезія до ПММА (після 14 днів)	18 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	28 N/cm	• Адгезія до полістирену (після 14 днів)	14 N/cm
• Адгезія до скла (після 14 днів)	23 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	15 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	23 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	25 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	15 N/cm		

Додаткова інформація

tesa® 73210 підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Вона забезпечує надійну роботу в широкому діапазоні температур і різних умов навколишнього середовища. Для досягнення оптимального результату поверхні мають бути чистими, сухими та без забруднень. Рекомендується провести тестування для конкретного застосування перед масштабним використанням. Для отримання технічної підтримки і найкращого результату склеювання звертайтеся до спеціаліста tesa®.

Доступні варіанти лайнера:

- PV26: Білий паперовий лайнер – без брендування (160 µm)

Додаткова доступна товщина:

- tesa® 73205 - 500 µm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73210>