

tesa® ACXplus 73205

Інформація Про Продукт



500 мкм двостороння акрилова стрічка з сердечником

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 73205 — це високоефективна двостороння акрилова пінна стрічка з відмінною прозорістю. Її в'язкоеластичні властивості поглинають напругу, заповнюють зазори та забезпечують міцне, довговічне склеювання — навіть на нерегулярних поверхнях. Спеціально спроєктована для склеювання прозорих або напівпрозорих матеріалів, таких як скло, акрил чи полікарбонат, забезпечуючи практично невидиме з'єднання. Оптична прозорість робить її ідеальною для застосувань, що потребують безшовного та естетичного вигляду.

Особливості

- Висока оптична прозорість — розроблено для склеювання прозорих підкладок
- Довговічна міцність з'єднання — стійка до температур, УФ-випромінювання та старіння
- Компенсує термічне розширення склеєних деталей
- Відмінна адгезія до прозорих пластиків і скла
- Миттєва липкість із максимальною кінцевою міцністю з'єднання
- Склад без PFAS/PFOS: Виготовляється без перфторованих сполук, сприяючи більш безпечним і сталим рішенням для склеювання.

Застосування

tesa® 73205 підходить для різноманітних складних склеювальних застосувань, зокрема:

- Прозорі вивіски та іменні таблички
- Монтаж прозорих декоративних панелей
- Склеювання напівпрозорих профілів
- Застосування, які потребують практично невидимих швів (наприклад, торговельні дисплеї, побутова техніка, елементи інтер'єру)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | Acrylic foam | • Загальна товщина | 500 µm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | • Колір | прозорий |
| • Тип лайнера | білий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 100 °C | • Короткочасна термостійкість | 180 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73205

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 15 N/cm | • Адгезія до ПММА (після 14 днів) | 12 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів) | 19 N/cm | • Адгезія до полістірену (після 14 днів) | 11 N/cm |
| • Адгезія до скла (після 14 днів) | 20 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 14 N/cm |
| • Адгезія до полікарбонату (після 14 днів) | 16 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 20 N/cm |
| • Адгезія до ПЕТ (після 14 днів) | 13 N/cm | | |

Додаткова інформація

tesa® 73210 підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Вона забезпечує надійну роботу в широкому діапазоні температур і умов навколишнього середовища. Для досягнення оптимального результату поверхні мають бути чистими, сухими та без забруднень. Перед повномасштабним використанням рекомендується провести тестування під конкретні задачі. Для технічної підтримки та досягнення найкращих результатів склеювання звертайтеся до спеціаліста tesa®.

Варіанти лайнерів:

- PV26: Білий паперовий лайнер — без брендування (160 мкм)

Додатково доступна товщина:

- tesa® 73210 - 1000 мкм

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73205>