

tesa® ACXplus 73205

Інформація Про Продукт



Двостороння акрилова стрічка з осердям 500 мкм

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 73205 — це високоефективна двостороння акрилова стрічка з піни, що відзначається чудовою прозорістю. Її в'язкоеластичні властивості поглинають напругу, заповнюють нерівності і забезпечують міцне, довговічне склеювання — навіть на нерівних поверхнях. Вона спеціально розроблена для склеювання прозорих або напівпрозорих матеріалів, таких як скло, акрил чи полікарбонат, утворюючи майже невидиме з'єднання. Завдяки своїй оптичній прозорості ідеально підходить для застосувань, де потрібен акуратний і естетичний фініш.

Особливості

- Висока оптична прозорість — розроблена для склеювання прозорих основ
- Міцність з'єднання — стійка до температур, УФ-випромінювання та старіння
- Компенсує теплове розширення з'єднаних деталей
- Відмінна адгезія до прозорих пластиків і скла
- Миттєве захоплення з високою кінцевою міцністю склеювання
- Відсутність PFAS/PFOS у складі: Вироблено без перфторованих речовин — більш безпечно та сталий спосіб склеювання.

Застосування

tesa® 73205 підходить для різноманітних складних монтажних застосувань, зокрема:

- Прозорі знаки та іменні таблички
- Кріплення прозорих декоративних панелей
- Склеювання напівпрозорих профілів
- Застосування, де потрібна майже невидима лінія з'єднання (наприклад, торговельні дисплеї, побутова техніка, елементи інтер'єру)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | Acrylic foam | • Загальна товщина | 500 µm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | • Колір | прозорий |
| • Тип лайнера | білий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 100 °C | • Короткочасна термостійкість | 180 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73205

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 15 N/cm | • Адгезія до ПММА (після 14 днів) | 12 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів) | 19 N/cm | • Адгезія до полістірену (після 14 днів) | 11 N/cm |
| • Адгезія до скла (після 14 днів) | 20 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 14 N/cm |
| • Адгезія до полікарбонату (після 14 днів) | 16 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 20 N/cm |
| • Адгезія до ПЕТ (після 14 днів) | 13 N/cm | | |

Додаткова інформація

tesa® 73210 підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Забезпечує надійну роботу в широкому діапазоні температур і за різних умов навколишнього середовища. Для досягнення найкращих результатів поверхню слід очистити, висушити та позбавити від забруднень. Рекомендується проводити попереднє тестування перед повномасштабним застосуванням. Для технічної підтримки й найкращих результатів склеювання зверніться до фахівця tesa®.

Варіанти лайнера:

- PV26: Білий паперовий лайнер — без брендування (160 мкм)

Додаткова доступна товщина:

- tesa® 73210 - 1000 мкм

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73205>