

tesa® 74515

Інформація Про Продукт



Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Властивості / Показники продуктивності

• Вологостійкість	дуже добре	• Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C	дуже добре
• Довготривала термостійкість	100 °C	• Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C	добре
• клейкість	дуже добре	• Стійкість до впливу хімічних речовин	добре
• Короточасна термостійкість	200 °C	• Стійкість до пластифікаторів	дуже добре
• Мінімальна термостійкість	-40 °C	• Стійкість до старіння (УФ)	добре

Значення прихильності до

• Адгезія до полікарбонату (початкова)	10 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (початкова)	10 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	5.5 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	9 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=74515>