

tesa® 62936

Інформація Про Продукт



Двостороння стрічка на основі спіненого ПЕ товщиною 1600 мкм

Опис продукту

tesa®62936 - це двостороння стрічка на основі спіненого ПЕ для конструкційного монтажу. Вона складається з спіненої ПЕ основи, що має високу конформність, і акрилового клею підвищеної клейкості.

Переваги продукту:

- універсальний клей, що забезпечує високу початкову адгезію на безлічі різних поверхонь
- високий рівень кінцевої адгезії для надійності монтажу
- повністю підходить для використання поза приміщеннями: стійка до УФ, води і старіння
- компенсує різницю теплового розширення при склеюванні різних матеріалів
- висока моментальна міцність кріплення навіть при невеликому тиску на ділянку склеювання
- дуже добрий опір холодовому шоку.

tesa®62957/62958 - це двостороння стрічка, що складається зі спіненої ПЕ основи і акрилового клею.

Переваги продукту:

- Можливість застосування в холодних умовах: стрічку можна наносити при температурі до -10°C (поверхня повинна бути сухою і чистою)
- конформна спінена основа компенсує проектні допуски і нерівності поверхні
- повністю підходить для застосування на вулиці: стійка до УФ випромінюванню, води і старіння

Застосування

- Панелі для облицювання стін в інтер'єрі
- Відбійні накладки на торговому холодильному обладнанні
- Литі пластикові деталі
- Дзеркала і пофарбовані скляні панелі.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Загальна товщина | 1600 µm |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної
клейкості | • Колір | чорний білий |

tesa® 62936

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--|-------|
| • Подовження при розриві | 175 % | • Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C | добре |
| • Межа міцності на розрив | 9 N/cm | • Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C | добре |
| • Довготривала термостійкість | 80 °C | • Стійкість до впливу хімічних речовин | добре |
| • клейкість | добре | • Стійкість до старіння (УФ) | добре |
| • Короточасна термостійкість | 80 °C | | |

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (початкова) | 17 N/cm | • Адгезія до ПЕТ (після 14 днів) | 19 N/cm |
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 19 N/cm | • Адгезія до поліпропілену (початкова) | 3 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (початкова) | 15 N/cm | • Адгезія до поліпропілену (після 14 днів) | 7 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів) | 19 N/cm | • Адгезія до поліістеру (початкова) | 19 N/cm |
| • Адгезія до полікарбонату (початкова) | 19 N/cm | • Адгезія до поліістеру (після 14 днів) | 19 N/cm |
| • Адгезія до полікарбонату (після 14 днів) | 19 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 19 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (початкова) | 2 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 19 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (після 14 днів) | 3 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 16 N/cm |
| • Адгезія до ПЕТ (початкова) | 15 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 19 N/cm |

Додаткова інформація

Варіанти лайнера:

- PV0 коричневий пергамін (71 мкм)
- PV10 прозора червона ПП плівка (120 мкм)
- PV15 синя ПЕ плівка (100 мкм)

Міцність на відшаровування:

- початкова: розщеплення піни на ПК, ПС, ПВХ
- через 14 днів: розщеплення піни на сталі, алюмінію, АБС, ПК, ПС, ПЕТ, ПВХ.

Стрічка tesa®62936 пройшла випробування організації TÜV Rheinland, Німеччина. Кліматичні випробування IEC 61215/61646 підтвердили тривалу міцність адгезії і термостійкість при 85°C (звіт TÜV N°21209595).

tesa® 62936

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=62936>