

tesa® 4311

Інформація Про Продукт



Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • Загальна товщина | 120 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 6 % | • Ручне розривання | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 23 N/cm | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 2.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

