


tesa® ACXplus 73106

Інформація Про Продукт



640 мкм двостороння акрилова поролонова стрічка

Опис продукту

tesa® 73106 — це міцна, сіра, двостороння акрилова поролонова стрічка, спроектована для довготривалого з'єднання. Завдяки закритій коміркової основі товщиною 640 мкм, вона легко пристосовується до нерівних або текстурованих поверхонь. Її клеюча речовина, чутлива до тиску, забезпечує високий початковий контакт і витримує підвищені температури. Стрічка демонструє чудові характеристики щодо міцності на розтяг, зсув і відрив, ефективно замінює механічне кріплення, таке як заклепки, гвинти, зварювання чи рідкі клеї. Додатково, вона забезпечує відмінне ущільнення від вологи та довготривалу міцність навіть у найскладніших умовах.

Особливості

- Вискоеластична акрилова поролонова основа: Забезпечує чудове розсіювання стресу та поглинання енергії, ідеально підходить для динамічних і статичних навантажень у склеєних вузлах.
- Компенсація теплового розширення: Зберігає надійне з'єднання між різними матеріалами, пристосовуючись до їх теплового подовження й скорочення.
- Висока міцність склеювання: Дає міцну адгезію з широким спектром поверхонь, включаючи метали, пластмаси й пофарбовані основи — гарантує довготривалу надійність.
- Стійкість до температур та погодних умов: Добре працює при високих температурах, стійка до УФ-випромінювання, вологи та зовнішніх впливів.
- Склад без PFAS/PFOS: Виготовляється без вмісту перфторованих речовин, що сприяє більш безпечному і сталому склеюванню.
- Гнучкий двосторонній поролоновий дизайн: Сіра акрилова стрічка товщиною 640 мкм пристосовується до нерівностей поверхонь, забезпечує чисте та рівне склеювання без потреби у механічних кріпленнях.

Застосування

tesa® 73106 підходить для різноманітних складних задач склеювання, зокрема:

- Використання при високих температурах
- Жорсткість панелей та склеювання каркасів
- Декоративні накладки
- Склеювання різних матеріалів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | Acrylic foam | • Загальна товщина | 640 μm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | • Колір | сірий |

tesa® ACXplus 73106

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- Довготривала термостійкість 150 °C
- Короткочасна термостійкість 210 °C

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 10 N/cm | • Адгезія до ПММА (після 14 днів) | 17 N/cm |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів) | 25 N/cm | • Адгезія до поліістеру (після 14 днів) | 7 N/cm |
| • Адгезія до скла (після 14 днів) | 20 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 14 N/cm |
| • Адгезія до полікарбонату (після 14 днів) | 18 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 26 N/cm |
| • Адгезія до ПЕТ (після 14 днів) | 10 N/cm | | |

Додаткова інформація

tesa® 73106 підходить для використання як всередині приміщень, так і на вулиці. Вона забезпечує надійну роботу в широкому діапазоні температур та навколишніх умов. Для досягнення найкращих результатів поверхні повинні бути чистими, сухими та без забруднень. Рекомендується провести тестування для конкретного застосування перед масовим використанням. Для отримання технічної підтримки й найкращих результатів склеювання зверніться до спеціаліста tesa®.

Варіанти лайнера:

- PV31: Білий плівковий лайнер — без бренду (115 мкм)

Доступні додаткові товщини:

- tesa® 73108 - 800мкм
- tesa® 73112 - 1200мкм

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73106>