

# tesa® 51970

## Інформація Про Продукт



Прозора двостороння плівкова стрічка

### Опис продукту

tesa® 51970 - прозора двостороння стрічка, що складається з поліпропіленової основи і клейового шару з підвищеною клейкістю.

Особливі характеристики tesa® 51970:

- прекрасне поєднання високої клейкості і адгезії
- надійна фіксація на складних матеріалах, таких як ПП і ПЕ, а також нерівні поверхні
- добра термостійкість і можливість використання поза приміщеннями.

### стійкий аспекти

tesa® More Sustainable Paper Liner:

- Responsibly sourced paper liner (certified)
- Unbleached paper with 30% recycled fibers



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Застосування

- Закріплення пластикових і дерев'яних елементів оздоблення
- Монтаж декоративних матеріалів і дисплеїв
- Установка прозорих знаків і табличок

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                            |                    |          |
|-------------------|----------------------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | поліпропіленова плівка     | • Загальна товщина | 220 µm   |
| • Тип адгезиву    | акрил підвищеної клейкості | • Колір            | прозорий |

# tesa® 51970

## Інформація Про Продукт

### Властивості / Показники продуктивності

|                               |            |                                          |        |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|
| • Подовження при розриві      | 150 %      | • Мінімальна термостійкість              | -40 °C |
| • Межа міцності на розрив     | 50 N/cm    | • Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C | добре  |
| • Вологостійкість             | дуже добре | • Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C | добре  |
| • Довготривала термостійкість | 80 °C      | • Стійкість до впливу хімічних речовин   | добре  |
| • клейкість                   | дуже добре | • Стійкість до пластифікаторів           | добре  |
| • Короточасна термостійкість  | 130 °C     | • Стійкість до старіння (УФ)             | добре  |

### Значення прихильності до

|                                            |           |                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| • Адгезія до АБС-пластика (початкова)      | 12.5 N/cm | • Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)           | 11.5 N/cm |
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)  | 14.5 N/cm | • Адгезія до поліпропілену (початкова)     | 8.5 N/cm  |
| • Адгезія до алюмінію (початкова)          | 11.5 N/cm | • Адгезія до поліпропілену (після 14 днів) | 10 N/cm   |
| • Адгезія до алюмінію (після 14 днів)      | 12.5 N/cm | • Адгезія до поліістеру (початкова)        | 13 N/cm   |
| • Адгезія до полікарбонату (початкова)     | 15 N/cm   | • Адгезія до поліістеру (після 14 днів)    | 14.5 N/cm |
| • Адгезія до полікарбонату (після 14 днів) | 16.5 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова)               | 11.5 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (початкова)       | 7 N/cm    | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів)           | 17.5 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (після 14 днів)   | 8 N/cm    | • Адгезія до сталі (початкова)             | 13 N/cm   |
| • Адгезія до ПЕТ (початкова)               | 11 N/cm   | • Адгезія до сталі (після 14 днів)         | 13.5 N/cm |

### Додаткова інформація

Варіанти лайнера:

PV0 коричневий силіконізований папір (65 мкм)

PV1 білий силіконізований папір (84 мкм)

PV2 білий тиснений ПП (85 мкм)

PV6 червона МОРР-плівка (80 мкм)

Також доступна версія з подовженим захисним шаром - tesa® 61970.

# tesa® 51970

## Інформація Про Продукт

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51970>