


tesa® 4967

Інформація Про Продукт



Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕТ плівка	• Загальна товщина	160 µm
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір	прозорий

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	50 %	• Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C	добре
• Межа міцності на розрив	20 N/cm	• Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C	добре
• Вологостійкість	дуже добре	• Стійкість до впливу хімічних речовин	добре
• Довготривала термостійкість	100 °C	• Стійкість до пластифікаторів	добре
• клейкість	добре	• Стійкість до старіння (УФ)	дуже добре
• Короточасна термостійкість	200 °C		

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	9.8 N/cm	• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	10.5 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	10.8 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (початкова)	5.3 N/cm
• Адгезія до алюмінію (початкова)	9.6 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (після 14 днів)	7 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	12.2 N/cm	• Адгезія до поліістеру (початкова)	10.2 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (початкова)	11.7 N/cm	• Адгезія до поліістеру (після 14 днів)	11.1 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	13.1 N/cm	• Адгезія до ПВХ (початкова)	8.9 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	5.2 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	11.9 N/cm
• Адгезія до поліетилену (після 14 днів)	5.7 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	12 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (початкова)	9.3 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	13.4 N/cm

tesa® 4967

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4967>