

tesa® 51960

Інформація Про Продукт



Стрічка для професійної укладки підлогових покриттів - видаляється-

Опис продукту

tesa® 51960 - це двостороння стрічка для укладання підлогових покриттів, відкрита сторона якої більшою мірою характеризується можливістю безслідного видалення з багатьох видів поверхні і складається з ПП-плівки і акрилового клею. Різні показники адгезії на двох сторонах стрічки є частиною дизайну, спеціально розробленого для укладання підлогових покриттів, який гарантує дуже високу клейкість на більшості поширених поверхонь. tesa® 51960 володіє надзвичайно високою стійкістю до старіння і пластифікаторів (не викликає вицвітання ПВХ і вінілових покриттів на м'якій підкладці). Сторона з більш високою адгезією покрита білим лайнером.

Застосування

Фіксація при крайовому і стиковому укладанні підлогових покриттів на основі спіненого матеріалу або тканини, а також ПВХ і вінілових покриттів на м'якій підкладці, практично на будь-яких поверхнях.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	поліпропіленова плівка, укріплена волокном	• Загальна товщина	248 µm
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір	напівпрозорий

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	80 %	• Короткочасна термостійкість	120 °C
• Межа міцності на розрив	30 N/cm	• Статичне стійкість до зсуву при 23 °C	середній
• Вологостійкість	дуже добре	• Статичне стійкість до зсуву при 40 °C	низький
• Довготривала термостійкість	60 °C	• Стійкість до впливу хімічних речовин	дуже добре
• клейкість	добре	• Стійкість до пластифікаторів	середній

tesa® 51960

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

• Адгезія до поліетилену (початкова)	3 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (сторона з покриттям, початкова)	4.2 N/cm
• Адгезія до поліетилену (після 14 днів)	3.5 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	4.7 N/cm
• Адгезія до поліетилену (сторона з покриттям, початкова)	4.5 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	6.6 N/cm
• Адгезія до поліетилену (сторона з покриттям, після 14 днів)	5.1 N/cm	• Адгезія до сталі (сторона з покриттям, початкова)	9 N/cm
• Адгезія до поліпропілену (початкова)	3.5 N/cm	• Адгезія до сталі (сторона з покриттям, після 14 днів)	13.7 N/cm

Додаткова інформація

Відповідно до стандарту DIN 18365, поверхня повинна бути рівною, чистою, цільною, сухою, не забрудненою жирами або воском.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51960>