


tesa® 60234

Інформація Про Продукт



Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	чорна провідна тканина	• Колір	матовий чорний
• Тип адгезиву	проводить акрил	• Колір лайнера	прозорий
• Тип лайнера	ПЕТ	• товщина лайнера	50 µm
• Загальна товщина	55 µm		

Властивості / Показники продуктивності

• Контактна опір в z-напрямку (початкова)	0.05 Ohm / square inch	• Поверхневий опір x-y-напряма (основа)	0.3 Ohm / square
• Короткочасна термостійкість	200 °C	• Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C	добре
• Поверхневий опір x-y-напряма (клей)	0.2 Ohm / square	• Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C	добре

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі (після 14 днів) 6.5 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60234>