

tesa® 61023

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕТ	• Загальна товщина	75 µm
• Тип адгезиву	акриловий, на водній основі		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	80 %	• CTI (backing side)	400 V
• Межа міцності на розрив	50 N/cm	• Liner removal force	40 cN/cm
• Breakdown voltage	7 KV	• Порівняльний індекс слідів	600 V

Значення прихильності до

• Адгезія до сталі	5 N/cm
--------------------	--------

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

