

tesa® 62852

Інформація Про Продукт



Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	спінений поліетилен	• Колір	чорний
• Тип адгезиву	чистий акрил	• вага лайнера	80 g/m ²
• Тип лайнера	силіконізована папір	• Колір лайнера	коричневий
• Загальна товщина	500 µm	• товщина лайнера	71 µm

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	400 %	• Короткочасна термостійкість	100 °C
• Межа міцності на розрив	8 N/cm	• Статичне стійкість до зсуву при 40 °C	дуже добре
• Довготривала термостійкість	90 °C	• Статичне стійкість до зсуву при 70 °C	дуже добре

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	6 N/cm	• Адгезія до поліетилену (після 14 днів)	1.5 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	13 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	9.5 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	1.5 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	20 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

