

tesa® 5938

Інформація Про Продукт



Двостороння чорна тканинна стрічка 190x181;м

Опис продукту

tesa® 5938 — це чорна двостороння стрічка для укладання килимів. Вона складається з міцної основи з ПЕТ-тканини у поєднанні з диференційованою системою клею на основі синтетичного каучуку.

Особливості

- Дуже хороша початкова адгезія до великої кількості основ
- Відмінна пристосованість завдяки гнучкій та міцній ПЕТ-тканинній основі
- Інноваційний чорний колір для непомітних стиків з темними килимами
- Добре ріжеться вручну
- Спеціально розроблений клей з відкритого боку поєднує високу початкову силу приклеювання з можливістю зняття без залишків до 14 днів з більшості поширених поверхонь. (Необхідно тестувати індивідуально перед використанням!)

Застосування

- Тимчасове укладання килимів під час ярмарків, виставок, конвенцій та ремонтів
- Монтаж систем підлогового покриття
- Кріплення легких деталей і матеріалів
- Склеювання (сплайсінг)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Матеріал основи | тканина | • Колір | чорний |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір лайнера | жовтий |
| • Тип лайнера | силіконізована папір | • товщина лайнера | 69 µm |
| • Загальна товщина | 190 µm | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|------------|---|----------|
| • Подовження при розриві | 25 % | • Короткочасна термостійкість | 80 °C |
| • Межа міцності на розрив | 80 N/cm | • Статичне стійкість до зсуву при 70 °C | добре |
| • Вологостійкість | добре | • Стійкість до впливу хімічних речовин | добре |
| • Довготривала термостійкість | 60 °C | • Стійкість до пластифікаторів | добре |
| • клейкість | дуже добре | • Стійкість до старіння (УФ) | середній |

tesa® 5938

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі (початкова) 8 N/cm
- Адгезія до сталі (сторона з покриттям, після 14 днів) 14 N/cm

Додаткова інформація

Аналогічна за якістю продукція доступна також у білому кольорі: tesa® 5939

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=5938PV0>