

tesa® 4432

Інформація Про Продукт



Стрічка-маска з паперу середнього класу для нанесення трафаретів при піскоструминних роботах, для з'єднання та зміцнення

Опис продукту

tesa® 4432 — це спеціальна та міцна паперова стрічка flatback з потужним натуральним каучуковим клеєм. Завдяки сильному клейовому шару tesa® 4432 ідеально підходить для з'єднання та зміцнення, а стійка паперова основа робить цю стрічку особливо придатною як трафарет для фарбування методом розпилення або піскоструминної обробки скла, дзеркал і каменю з міцністю 6 сек./4 бар. tesa® 4432 також можна ламінувати на зворотню сторону дзеркал як захисну протиударну стрічку, що відповідає вимогам DIN EN 12600. Паперова стрічка із flatback має відмінні адгезійні властивості на різних основах, хорошу можливість різання, відмінне закріплення фарби, легко розривається вручну та стійка до температур до 100°C.

стійкий аспекти

51% біо-вмістув загальному продукті (без лайнера, за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Міцна паперова основа flatback з хорошою можливістю різання, відмінним закріпленням фарби, легким ручним розривом та стійкістю до температур до 100°C
- Відмінні адгезійні властивості на різних основах
- Відповідає вимогам DIN EN 12600

Застосування

- tesa® 4432 — це спеціальна, міцна стрічка, що використовується для з'єднання та зміцнення
- Паперова стрічка flatback може використовуватись як трафарет для фарбування методом розпилення або піскоструминної обробки скла, дзеркал і каменю з міцністю 6 сек./4 бар
- tesa® 4432 можна використовувати як протиударну захисну стрічку, що відповідає вимогам DIN EN 12600

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | листова папір | • Загальна товщина | 330 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

tesa® 4432

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • Подовження при розриві | 6 % | • Термостійкість (30 хв.) | 120 °C |
| • Межа міцності на розрив | 93 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 100 °C |
| • Ручне розривання | добре | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 8 N/cm |
|--------------------|--------|

Додаткова інформація

Сильне зчеплення додатково забезпечує кріплення основних ниток на ткацьких фабриках і кріплення текстилю на картках зразків, а також інші можливості застосування, наприклад, зміцнення, обв'язування і склейку.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4432>