

# tesa® 4338

## Інформація Про Продукт



Маскувальна стрічка високої продуктивності – до 120#°C

### Опис продукту

tesa® 4338 PV0 — це зелена гладка маскувальна стрічка для надскладних фарбувальних робіт, особливо у транспортних секторах, таких як морський, залізничний, вантажний транспорт та інших, де потрібна висока адаптивність та ідеально чисті краї фарби.

### стійкий аспекти

54% біологічного походження у загальному складі продукту без підкладки (за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Особливості

- Адгезив із натурального каучуку, стійкий до старіння, має добру початкову адгезію, забезпечує використання на відкритому повітрі до семи днів, термостійкість до 120#°C / 248#°F і чисте зняття.

### Застосування

- Висока видимість завдяки яскравому кольору
- Відмінне використання (легко та контрольовано розмотується, зручна для рук, висока гнучкість)
- Для декількох циклів сушіння – до шести циклів при 120#°C/40 хвилин
- Відмінне прилипання фарб і шпаклівок
- Добра початкова адгезія для надійної фіксації масок без відклеювання
- Чисті краї фарби
- Семиденна стійкість до УФ-випромінювання для короткочасного зберігання маскованих об'єктів на відкритому повітрі

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                    |                                   |        |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований    | • На біологічній основі (по вазі) | 54 %   |
| • Тип адгезиву    | натуральний каучук | • Загальна товщина                | 145 µm |

# tesa® 4338

## Інформація Про Продукт

### Властивості / Показники продуктивності

- |                           |         |                           |            |
|---------------------------|---------|---------------------------|------------|
| • Подовження при розриві  | 13 %    | • Ручне розривання        | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 43 N/cm | • Термостійкість (30 хв.) | 120 °C     |
| • Легко видаляється       | так     | • Термостійкість (60 хв.) | 120 °C     |

### Значення прихильності до

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3.5 N/cm |
|--------------------|----------|

### Додаткова інформація

Маскування під час фарбування розпиленням з сушкою в печі до 120°C.

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4338>