

# tesa® 4438

## Інформація Про Продукт



### Паперова захисна стрічка Flatback з UV-покриттям

#### Опис продукту

Наша стрічка для захисту поверхні від ультрафіолету tesa® 4438 складається з плоскої та водонепроникної паперової основи, оснащеної спеціальним акриловим клеєм. Це поєднання забезпечує високу міцність та термостійкість. Завдяки високій стійкості до ультрафіолетового випромінювання її можна використовувати на відкритому повітрі до 12 тижнів і видаляти без залишків. Один раз заклеїти, фарбувати кілька разів: завдяки нашій захисній стрічці малярі працюють ефективніше, економлять час і створюють основу для ідеального фарбування. tesa® 4438 також підходить для чутливих і грубих поверхонь, може розриватися вручну і зручно використовуватися, при цьому дозволяє створювати чіткі межі фарби, що робить tesa® 4438 особливо підходящою як захисна стрічка під час транспортування або зберігання цінних поверхонь.

#### Особливості

- Міцна основа для застосувань із захисту поверхонь
- Відмінна стійкість до зовнішніх умов до 12 тижнів
- Підходить для чутливих та грубих поверхонь
- Добра адгезія з водорозчинними акриловими фарбами

#### Застосування

- tesa® 4438 рекомендується для професійних малярних робіт, фасадних ремонтів та інших зовнішніх застосувань (до 12 тижнів)
- UV-захисна стрічка використовується для захисту під час транспортування або зберігання цінних поверхонь
- tesa® 4438 може використовуватися для короткотривалого маскування під час хвильової пайки та інших високотемпературних процесів

#### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

#### Склад продукту

- |                   |               |                    |        |
|-------------------|---------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | листова папір | • Загальна товщина | 167 µm |
| • Тип адгезиву    | акриловий     |                    |        |

#### Властивості / Показники продуктивності

- |                          |     |                           |         |
|--------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Подовження при розриві | 5 % | • Межа міцності на розрив | 33 N/cm |
|--------------------------|-----|---------------------------|---------|

#### Значення прихильності до

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 4 N/cm |
|--------------------|--------|

# tesa® 4438

## Інформація Про Продукт

### Додаткова інформація

Нанесення клейкої стрічки на зношені поверхні може призвести до залишків після демаскування. Тому настійливо рекомендуємо провести тест застосування заздалегідь.

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4438>