

tesa® ACXplus 70730

Інформація Про Продукт



Двостороння акрилова піна стрічка 2900 мкм

Опис продукту

Серія tesa® ACX^{plus} 707xx підходить для широкого спектра застосувань для склеювання. Забезпечує потужне й довговічне з'єднання навіть на матеріалах із різними поверхневими характеристиками. Доступні три товщини (2400 мкм — 3900 мкм), і продукт ідеально підходить для монтажних застосувань із підвищеними вимогами до заповнення зазорів.

Як частина продуктової групи tesa® ACX^{plus} 707x, tesa® ACX^{plus} 70730 може компенсувати термічне розширення склеєних компонентів під час температурних циклів від -20 °C до 80 °C.

Особливості

- Завдяки своїй товщині ідеально підходить для заповнення зазорів
- Компенсує термічне розширення різних матеріалів

Застосування

Зразки монтажних застосувань у різних галузях (наприклад, вікна та двері, ліфти, транспорт, побутова техніка) включають:

- Перегородки (скло до скла)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений акрил | • Загальна товщина | 2900 μm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | • Колір | чорний |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 120 °C | • Короткочасна термостійкість | 220 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 70730

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|--------|------------------------------------|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (початкова) | 5 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 15 N/cm |
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 6 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 38 N/cm |
| • Адгезія до поліпропілену (початкова) | 1 N/cm | • Адгезія до сталі (після 3 днів) | 38 N/cm |
| • Адгезія до поліпропілену (після 14 днів) | 1 N/cm | | |

Додаткова інформація

Більше технічних даних ви можете переглянути за наступним посиланням на сторінці технічної інформації:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Продукт рекомендовано використовувати для внутрішніх робіт. Для постійного використання на відкритому повітрі з несучими навантаженнями ми рекомендуємо продукт серії tesa® ACX^{plus} 707х. Щоб забезпечити найвищу продуктивність, наша мета — повністю зрозуміти застосування (включаючи залучені субстрати), щоб надати найкращу рекомендацію щодо продукту.

Варіанти лайнера:

- PV24: Синій плівковий лайнер — без брендування

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=70730>