


tesa® ACXplus 77805

Інформація Про Продукт



Двостороння акрилова спінена стрічка товщиною 0,5 мм для монтажу зовнішніх автомобільних деталей

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 77805 — двостороння акрилова спінена стрічка для монтажу зовнішніх автомобільних деталей. Це виріб із симетричною тришаровою конструкцією, вкритий з обох боків клеєм LSE. Вона допомагає усунути необхідність використання праймера під час монтажу. Високоєфективний LSE-клей забезпечує надійне й ефективне з'єднання з типовими автомобільними деталями з пластиків LSE (таких як PP і PP/EPDM) і MSE (таких як ABS) без використання праймера.

Крім того, наш продукт демонструє чудові адгезійні властивості на різних типах OEM-лаків. Завдяки в'язкоеластичному акриловому спіненому осерддю, tesa® ACX^{plus} 77805 Primerless Line здатна поглинати та розсіювати динамічні й статичні навантаження.

Також доступно у форматах товщиною 0,8 мм, 1,1 мм та 1,5 мм.

Особливості

- Висока початкова ефективність на пластиках із низькою енергією поверхні (LSE) і складних для склеювання лаках без використання праймера
- Відмінний рівень адгезії до поверхні відразу після наклеювання
- Чудова стабільність клейового з'єднання навіть при температурі монтажу від 5°C
- Не містить PFAS / PFOS
- Ефективне й надійне використання
- В'язкоеластичне акрилове спінене осердя компенсує різницю в тепловому розширенні склеюваних частин
- Відмінна здатність до змочування
- Висока стійкість до вологості та ультрафіолету

LSE: низька енергія поверхні, MSE: середня енергія поверхні

Застосування

tesa® ACX^{plus} 77805 Primerless Line підходить для широкого спектру довготривалих зовнішніх монтажних застосувань. Щоб забезпечити найвищу ефективність, наша мета — повністю зрозуміти особливості вашого застосування (включно з типами поверхонь), щоб надати оптимальну рекомендацію щодо продукту.

Приклади застосувань:

- Бічні молдинги кузова й декоративні накладки
- Емблеми
- Спойлери
- Антени
- Аплікації на стійки
- Монтаж датчиків паркування (PDC)

tesa® ACXplus 77805

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	спінений акрил	• Загальна товщина	500 µm
• Тип адгезиву	LSE	• Колір	сірий
• Тип лайнера	поліетилен		

Властивості / Показники продуктивності

• Вологостійкість	дуже добре	• Статичне стійкість до зсуву при 90 ° C	дуже добре
• Довготривала термостійкість	80 °C	• Стійкість до старіння (УФ)	добре
• Короткочасна термостійкість	120 °C	• Температурний діапазон	-40 to +80 °C

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	24 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	26 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 3 днів)	26 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	28 N/cm
• Адгезія до поліпропілену (початкова)	26 N/cm	• Адгезія до сталі (після 3 днів)	28 N/cm
• Адгезія до поліпропілену (після 3 днів)	27 N/cm		

Додаткова інформація

- Випробування статичного зсуву: стрічка 25 мм x 25 мм на сталі, маса 200 г
- Підкладка: PV15 = королівсько-синя силіконізована підкладка з HDPE
- Діапазон температур: значення залежать від навантаження

tesa® ACXplus 77805

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=77805>