

tesa® 4976

Інформація Про Продукт



Двостороння PU піниста стрічка 540 мкм

Опис продукту

tesa® 4976 – це двостороння стрічка, яка складається з гнучкої чорної пінистої основи з відкритими порами з PU та акрилового клею з високою адгезією.

Особливості

- Добра компенсація допусків конструкції
- Вирівнювання різних температурних розширень матеріалів
- Амортизація ударів і функція герметизації
- Висока короткочасна термостійкість

Застосування

- Кріплення дзеркал, декоративних профілів та знаків
- Монтаж кабельних каналів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| • Матеріал основи | ПУ піна | • Колір | чорний |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної
клейкості | • вага лайнера | 80 g/m ² |
| • Тип лайнера | силіконізована папір | • товщина лайнера | 70 μm |
| • Загальна товщина | 540 μm | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|----------|
| • Подовження при розриві | 250 % | • Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C | добре |
| • Межа міцності на розрив | 6.66 N/cm | • Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C | добре |
| • Довготривала термостійкість | 80 °C | • Стійкість до впливу хімічних речовин | середній |
| • клейкість | добре | • Стійкість до старіння (УФ) | середній |
| • Короткочасна термостійкість | 200 °C | | |

tesa® 4976

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	7 N/cm	• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	10 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	12 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (початкова)	3.7 N/cm
• Адгезія до алюмінію (початкова)	5 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (після 14 днів)	7.4 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	9 N/cm	• Адгезія до полістірену (початкова)	5 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (початкова)	8 N/cm	• Адгезія до полістірену (після 14 днів)	10 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	12 N/cm	• Адгезія до ПВХ (початкова)	5.5 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	4.1 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	12 N/cm
• Адгезія до поліетилену (після 14 днів)	4.3 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	10 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (початкова)	5.5 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	12 N/cm

Додаткова інформація

Адгезія при відриві:

- відразу: розщеплення піни на Сталі, Алюмінії, ABS, PC, PS, PET, PVC
- після 14 днів: розщеплення піни на Сталі, Алюмінії, ABS, PC, PS, PET, PVC

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=49761>