

tesa® 62530

Інформація Про Продукт



3000 мкм двостороння ПЕ-пінка

Опис продукту

tesa® 62530 — це двостороння ПЕ-пінна стрічка для загальних монтажних застосувань. Складається з дуже еластичної спіненої основи із закритими порами (ПЕ) та модифікованого акрилового адгезиву.

Особливості

- Хороша адгезія до сильно рельєфних поверхонь
- Сертифіковано для контакту зі шкірою згідно ISO 10993-5 та ISO 10993-10
- Універсальний клей із високою початковою адгезією до багатьох матеріалів
- Повністю придатна для зовнішнього застосування: стійка до УФ, води та старіння
- Висока початкова адгезія навіть при низькому тиску склеювання
- Дуже добре поглинає холодові удари

Застосування

- Декоративні планки для вікон
- Штапики
- Пиловологозахисні ущільнення
- Декоративні елементи на дверях

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | спінений поліетилен | • Загальна товщина | 3000 μm |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної
клейкості | • Колір | чорний білий |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|------------|
| • Подовження при розриві | 160 % | • Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C | добре |
| • Межа міцності на розрив | 13.3 N/cm | • Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C | добре |
| • Довготривала термостійкість | 80 °C | • Стійкість до впливу хімічних речовин | дуже добре |
| • клейкість | добре | • Стійкість до старіння (УФ) | добре |
| • Короткочасна термостійкість | 80 °C | | |

tesa® 62530

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	6 N/cm	• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	6 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	6 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (початкова)	6 N/cm
• Адгезія до алюмінію (початкова)	6 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (після 14 днів)	6 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	6 N/cm	• Адгезія до полістірену (початкова)	6 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (початкова)	6 N/cm	• Адгезія до полістірену (після 14 днів)	6 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	6 N/cm	• Адгезія до ПВХ (початкова)	6 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	2 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	6 N/cm
• Адгезія до поліетилену (після 14 днів)	2 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	6 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (початкова)	6 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	6 N/cm

Додаткова інформація

Варіанти лайнера:

- PV0 коричневий папір Glassine (71 мкм)
- PV10 червона прозора ПП-плівка (120 мкм)

Адгезія на відрив:

- Відразу: розрив піни на сталі, алюмінії, ABS, PC, PS, PET, PVC
- Через 14 днів: розрив піни на сталі, алюмінії, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

Довгострокові звукопоглинаючі властивості і термостійкість сертифіковані інститутом ift, Німеччина (звіт N° 13-003011-PR02)

tesa[®] 62530

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=62530>