

tesa® 77811

Інформація Про Продукт



Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	Acrylic foam	• Загальна товщина	1100 µm
• Тип адгезиву	LSE	• Колір	сірий
• Тип лайнера	поліетилен	• Колір лайнера	синій

Властивості / Показники продуктивності

• L-jig тест	добре	• Статичне стійкість до зсуву при 90 ° C	добре
• Т-блок тест	дуже добре	• Стійкість до старіння (УФ)	добре
• Вологостійкість	дуже добре	• Температурний діапазон	-40 to +80 °C

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова, 1 min)	29 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	35 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 3 днів)	31 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова, 1 min)	32 N/cm
• Адгезія до поліпропілену (початкова, 1 min)	33 N/cm	• Адгезія до сталі (після 3 днів)	35 N/cm
• Адгезія до поліпропілену (після 3 днів)	38 N/cm		

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=77811>