


tesa® 60213

Інформація Про Продукт



200 мкм, одностороння сіра електропровідна пориста стрічка

Опис продукту

tesa® 60213 — це сіра одностороння самоклеюча електропровідна пориста стрічка. Вона складається з високо стисного електропровідного пористого шару та електропровідного клею.

Особливості

- Надтонка пориста основа для створення тонших зазорів
- Високо стислива пориста основа з низькою силою закриття та надійним відновленням властивостей
- Відмінна відповідність поверхневим нерівностям і допускам
- Відмінна електропровідність по всій робочій області в напрямку XYZ навіть при високих температурах і вологості
- Високий рівень адгезії навіть в складних умовах навколишнього середовища
- Відмінні властивості поглинання удару та амортизації
- Висока стабільність пористої основи для запобігання осипанню часток

Застосування

- Екранування та заземлення ЕМІ
- Застосування для розсіювання електростатичних зарядів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| • Матеріал основи | провідна піна | • Колір | сірий |
| • Тип адгезиву | проводить акрил | • Колір лайнера | біло-синій логотип |
| • Тип лайнера | папір з поліетиленовим покриттям | • товщина лайнера | 120 μm |
| • Загальна товщина | 200 μm | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|------------------------|
| • Surface resistance x-y-direction | 0.2 Ohm / square | • Контактна опір в z-напрямку (початкова) | 0.03 Ohm / square inch |
| • Зняття лайнера | легко | • Короткочасна термостійкість | 200 °C |

Значення прихильності до

- | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| • Адгезія до сталі (початкова) | 4 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 7.1 N/cm |
|--------------------------------|--------|------------------------------------|----------|

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60213>

tesa® 60213

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60213>