

tesa® 60160

Інформація Про Продукт



Покращувач адгезії на основі ізопропілового спирту

Опис продукту

tesa® 60160 Mounting Plus можна використовувати для покращення адгезії пропозиції клейких стрічок tesa на різних поверхнях, таких як сталь, PBT, Kalix, поліпропілен, метал або скло. Особливо рекомендується для наших акрилових пінних і акрилових PET стрічок tesa®.

Особливості

tesa® 60160 Mounting Plus можна використовувати для покращення адгезії клейкої стрічки tesa на різних поверхнях, таких як сталь, PBT, Kalix, поліпропілен, метал чи скло. Особливо рекомендується для наших акрилових пінних і акрилових PET стрічок tesa®.

Застосування

Наш tesa® 60160 Mounting Plus можна використовувати для значного підвищення міцності зчеплення акрилових пінних і акрилових PET стрічок tesa®. Випробування показують значно вищі значення зчеплення на відрив.

Властивості / Показники продуктивності

• в'язкість	25.33 mPa s	• Суха речовина	8 %
• здатність покриття	35 m ² /l	• Щільність	0.801 g/cm ³
• Консистенція	рідина		

Додаткова інформація

Перед використанням нашого покращувача адгезії поверхня для склеювання, тобто субстрат, повинна бути очищена від пилу, жиру, олії, вологи та інших забруднень. Тому ми настійно рекомендуємо очищати субстрат безворсовою тканиною із застосуванням розчинників, таких як етанол або ізопропанол.

tesa® 60160 Mounting Plus може бути нанесено струменевим способом або безворсовою тканиною, пензлем чи губкою після попереднього очищення поверхні. Вся поверхня має бути тонко покрита покращувачем адгезії для досягнення максимальної міцності склеювання. Важливо витримати щонайменше 30 секунд до 15 хвилин, щоб дати розчинникам час випаруватись. Будь ласка, переконайтесь, що підготовлена поверхня залишається чистою перед нанесенням стрічки. Після правильної попередньої обробки субстрату засобом tesa® 60160 Mounting Plus, склеювання бажано провести протягом 30 хвилин. Для розпилювального нанесення, за умов чистої кімнати, відкритий час може бути довшим — до 24 годин.

Зверніть увагу, що через різноманітність рецептур поверхонь на ринку рекомендується протестувати наш tesa® Mounting Plus перед використанням.

Термін придатності цього продукту становить щонайменше 24 місяці з дати виробництва при зберіганні за кімнатної температури у щільно закритій оригінальній тарі. Додаткову інформацію та поради щодо безпечного поводження, будь ласка, дивіться у нашому паспорті безпеки матеріалів (MSDS), який доступний за запитом.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60160PV1>

tesa® 60160

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Містить усі реакційноздатні речовини.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60160PV1>