

tesa® 4961

Інформація Про Продукт



Двостороння стрічка з паперовою основою

Опис продукту

tesa® 4961 складається з клейкого шару на основі натурального каучуку та спеціальної паперової основи.

Особливості

- "Жорстка" клейова система забезпечує хорошу стійкість до зсуву і може бути видалена без залишків клею.

Застосування

- Скріплення (зрощення) паперу та плівки
- Самоклеюче кріплення шліфувальних дисків
- Загальне кріплення на гладких поверхнях

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	листова папір	• Загальна товщина	205 µm
• Тип адгезиву	натуральний каучук	• Колір	білий
• Тип лайнера	силіконізована папір	• Колір лайнера	коричневий

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	3 %	• Короткочасна термостійкість	110 °C
• Межа міцності на розрив	48 N/cm	• Статичне стійкість до зсуву	дуже добре
• Вологостійкість	середній	• Стійкість до впливу хімічних речовин	середній
• Довготривала термостійкість	40 °C	• Стійкість до пластифікаторів	середній
• клейкість	добре	• Стійкість до старіння (УФ)	середній

tesa® 4961

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	4.5 N/cm	• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	4.5 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	5.1 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (початкова)	4.6 N/cm
• Адгезія до алюмінію (початкова)	4.2 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (після 14 днів)	5 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	4.5 N/cm	• Адгезія до поліістерену (початкова)	4.7 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (початкова)	5.2 N/cm	• Адгезія до поліістерену (після 14 днів)	5.5 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	5.1 N/cm	• Адгезія до ПВХ (початкова)	3.8 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	3.4 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	4.5 N/cm
• Адгезія до поліетилену (після 14 днів)	3.3 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	5.2 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (початкова)	4.3 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	5.3 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

