

tesa® 4963

Інформація Про Продукт



Двостороння прозора плівкова стрічка

Опис продукту

tesa® 4963 - прозора двостороння клейка стрічка на ПВХ-основі з каучуковим клейовим покриттям.

tesa® 4963 в значній мірі стійка до дії пластифікаторів.

tesa® 4963 також продається в катушках з фінгерліфтом, що забезпечує легке видалення захисного шару.

Застосування

- Постійне запечатування паперових і пластикових пакетів
- монтаж декоративних і пакувальних матеріалів
- зрощування паперу, полімерних плівок і фольги
- кріплення рекламних матеріалів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | ПВХ-плівка | • Загальна товщина | 107 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Колір | прозорий |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------|------------|--|----------|
| • Подовження при розриві | 30 % | • Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C | добре |
| • Межа міцності на розрив | 50 N/cm | • Стійкість до впливу хімічних речовин | низький |
| • Вологостійкість | дуже добре | • Стійкість до пластифікаторів | середній |
| • клейкість | добре | • Стійкість до старіння (УФ) | низький |
| • Короточасна термостійкість | 70 °C | | |

tesa® 4963

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	5.4 N/cm	• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	5.4 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	6.2 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (початкова)	4.3 N/cm
• Адгезія до алюмінію (початкова)	4 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (після 14 днів)	6.6 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	5.2 N/cm	• Адгезія до поліістеру (початкова)	5.3 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (початкова)	6.2 N/cm	• Адгезія до поліістеру (після 14 днів)	6.6 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	6.6 N/cm	• Адгезія до ПВХ (початкова)	5 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	3.8 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	5.9 N/cm
• Адгезія до поліетилену (після 14 днів)	4.5 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	5.9 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (початкова)	5.2 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	6.1 N/cm

Додаткова інформація

tesa® 4963 також поставляється з фінгерліфтом, що полегшує його видалення.

Варіанти лайнера:

- PV0 коричнева крепована ПВХ-плівка
- PV1 коричневий сіліконізований папір (71 мкм)

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4963>