

tesa® 4900

Інформація Про Продукт



Акрилова безосновна стрічка

Опис продукту

tesa® 4900 складається з прозорого клейового шару з чистого акрилу. Клей прозорий, стійкий до старіння і володіє високою початковою клейкістю.

tesa® 4900 також витримує підвищені температури.

Застосування

- Зрощування паперових і плівкових полотен, зокрема, зрощування під час роботи машини
- Монтаж дисплеїв і плакатів.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ні	• вага лайнера	80 g/m ²
• Тип адгезиву	акриловий	• Колір лайнера	коричневий
• Тип лайнера	силіконізована папір	• товщина лайнера	71 µm

Властивості / Показники продуктивності

• Вологостійкість	добре	• Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C	середній
• Довготривала термостійкість	80 °C	• Стійкість до впливу хімічних речовин	дуже добре
• клейкість	дуже добре	• Стійкість до пластифікаторів	середній
• Короткочасна термостійкість	200 °C	• Стійкість до старіння (УФ)	дуже добре
• Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C	середній		

tesa® 4900

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (початкова)	2.9 N/cm	• Адгезія до ПЕТ (після 14 днів)	3.7 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	4.6 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (початкова)	1.3 N/cm
• Адгезія до алюмінію (початкова)	2.7 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (після 14 днів)	2.6 N/cm
• Адгезія до алюмінію (після 14 днів)	3.1 N/cm	• Адгезія до поліістеру (початкова)	3.1 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (початкова)	3.1 N/cm	• Адгезія до поліістеру (після 14 днів)	3.8 N/cm
• Адгезія до полікарбонату (після 14 днів)	5 N/cm	• Адгезія до ПВХ (початкова)	2.7 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	0.8 N/cm	• Адгезія до ПВХ (після 14 днів)	5.6 N/cm
• Адгезія до поліетилену (після 14 днів)	1 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	3.4 N/cm
• Адгезія до ПЕТ (початкова)	2.4 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	3.8 N/cm

Додаткова інформація

Цей виріб можна наносити вручну, а також із застосуванням tesa® 6013.

tesa® 4900 також доступна зі зворотним намотуванням.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4900>