

tesa® 60153

Інформація Про Продукт



Підсилювач адгезії, швидковисихаючий

Опис продукту

Підсилювач адгезії tesa® 60153 характеризується здатністю підвищувати початкову і кінцеву адгезію на різних поверхнях, в тому числі ПП і ЕПДМ, і призначений для застосування в автомобільній промисловості. Продукт має функцію УФ-контролю, яка допомагає легко відстежити якість нанесення.

Застосування

Крім інших матеріалів, рекомендується для ПП і ЕПДМ навіть у випадках з рельєфними поверхнями, які часто зустрічаються на накладних елементах автомобілів.

Використовується для підвищення сили адгезії і для досягнення більш високих показників опору відшарування наших стрічок tesa® ACX^{plus}.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- Колір жовтий

Асортимент продукції

- Доступні кольори жовтий

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| • в'язкість | 20 mPa s | • Суха речовина | 9 % |
| • здатність покриття | 15 m ² /l | • Щільність | 0.82 g/cm ³ |
| • Консистенція | рідина | | |

Додаткова інформація

Перед використанням Підсилювача адгезії tesa®60153 поверхню склеювання потрібно очистити від пилу, жиру, масла, вологи та інших забруднювачів. Очистіть поверхню за допомогою безворсової тканини і відповідного розчинника, наприклад етилового або ізопропілового спирту.

Потім тонким шаром нанесіть Підсилювач адгезії tesa®60153 на поверхню склеювання, упевніться, що покрита вся поверхня. Підсилювач адгезії можна нанести за допомогою безворсової тканини, кисті або фетрового аплікатора. Зачекайте від 30 сек до 5 хвилин, щоб розчинники випарувалися.

Захистіть підготовлену поверхню від забруднень до моменту нанесення стрічки tesa®ACX^{plus}.

Допустимий час витримки до склеювання - кілька годин/днів.

Оскільки на ринку представлено безліч різноманітних матеріалів, перед використанням рекомендується провести випробування Підсилювача адгезії tesa®.

tesa® 60153

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Термін придатності становить 12 місяців при зберіганні в тарі виготовлювача при кімнатній температурі. Додаткову інформацію можна отримати у відповідному сертифікаті безпеки матеріалів (MSDS).

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60153>