



# tesa® 4952

## Thông tin Sản phẩm



### Băng keo xấp PE hai mặt

#### Mô tả sản phẩm

tesa® 4952 là một băng keo PE-xấp hai mặt cho các ứng dụng liên kết trong xây dựng. Nó bao gồm lớp nền PE-xấp rất linh hoạt và keo acrylic

tesa® 4952 đã được công nhận từ bên ngoài cho ứng dụng gắn gương nội thất

Lợi ích sản phẩm:

- Dính đa năng cho độ bám dính cao ngay lập tức trên nhiều bề mặt
- Hoàn toàn phù hợp sử dụng ngoài trời : chống UV, nước và chống lão hóa
- Có khả năng bù lấp cho mức độ giãn nở nhiệt của các vật liệu khác nhau
- Liên kết ngay lập tức ngay cả ở lực ép kết dính thấp
- Chịu va đập trong môi trường lạnh tốt

#### Ứng dụng

- Gắn gương nội thất
- Gắn gương xe
- Gắn các thanh và khung định hình chức năng
- Gắn các tấm trang trí

### Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

#### Cấu tạo sản phẩm

|                            |                  |                          |                     |
|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| • Lớp nền                  | foam PE          | • Màu sắc                | trắng               |
| • Loại keo                 | acrylic cải tiến | • Định lượng của lớp lót | 80 g/m <sup>2</sup> |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine         | • Độ dày lớp lót         | 70 µm               |
| • Độ dày                   | 1150 µm          |                          |                     |

#### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

|                             |            |                                 |         |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đứt       | 200 %      | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | tốt     |
| • Lực kéo căng              | 10 N/cm    | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | tốt     |
| • Chịu nhiệt trong dài hạn  | 80 °C      | • Khả năng chống lão hóa (UV)   | tốt     |
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 80 °C      | • Khả năng chống ẩm             | rất tốt |
| • Kháng chất làm mềm        | trung bình | • Độ dính ban đầu               | tốt     |
| • Kháng hóa chất            | tốt        |                                 |         |



# tesa® 4952

## Thông tin Sản phẩm

### Độ kết dính trên

|                      |          |                      |          |
|----------------------|----------|----------------------|----------|
| • ABS (ban đầu)      | 5 N/cm   | • PET (sau 14 ngày)  | 7 N/cm   |
| • ABS (sau 14 ngày)  | 8 N/cm   | • PP (ban đầu)       | 2.8 N/cm |
| • nhôm (ban đầu)     | 5 N/cm   | • PP (sau 14 ngày)   | 5.5 N/cm |
| • nhôm (sau 14 ngày) | 8 N/cm   | • PS (ban đầu)       | 5 N/cm   |
| • PC (ban đầu)       | 5 N/cm   | • PS (sau 14 ngày)   | 7.5 N/cm |
| • PC (sau 14 ngày)   | 8 N/cm   | • PVC (ban đầu)      | 5 N/cm   |
| • PE (ban đầu)       | 2.7 N/cm | • PVC (sau 14 ngày)  | 8 N/cm   |
| • PE (sau 14 ngày)   | 2.8 N/cm | • thép (ban đầu)     | 6.5 N/cm |
| • PET (ban đầu)      | 5 N/cm   | • thép (sau 14 ngày) | 8 N/cm   |

### Thông tin thêm

tesa® 4952 đã được kiểm nghiệm và chấp thuận bởi viện LGA cho lắp gương. Báo cáo số IWQ FSG 329 1189.

Lực bám dính: - ngay lập tức: tách xốp trên thép, nhôm, ABS, PC, PS, PET, PVC - sau 14 ngày: tách xốp trên thép, nhôm, ABS, PC, PS, PET, PVC

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04952>