



tesa® 68560

Thông tin Sản phẩm

Băng keo có lớp nền film trong suốt hai mặt có thể gỡ bỏ dày 30µm

Product Description

tesa® 68560 là băng keo hai mặt gồm lớp nền PET trong suốt với keo đặc biệt có thể tháo rời trên một mặt và keo acrylic cải tiến ở mặt còn lại

tesa® 68560 với tính năng:

- Khả năng tháo gỡ lâu dài trên nhiều bề mặt khác nhau, ví dụ: PC/ABS/PI/kim loại
- độ kết dính và chịu lực kéo trượt cao nhờ keo acrylic cải tiến
- Khả năng chịu được nhiều điều kiện môi trường xuất sắc
- Tính năng cao trong quá trình gia công cắt dập

Đặc trưng

- Excellent permanent removability on various substrates, e.g. PC/ABS/PI/Metal
- High bonding strength and shear resistance of the tackified acrylic adhesive
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Very good handling performance in converting processes

Ứng dụng

- Dùng cho ứng dụng dùng băng dính dễ gỡ cho FPC
- Hỗ trợ niêm phong của xấp gasket
- Gắn tạm thời trước khi định hình cơ khí

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing	Film PET	• Màu sắc	trong suốt
• Loại keo	acrylic cải tiến	• Màu lớp lót	logo trắng/đỏ
• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine	• Độ dày lớp lót	71 µm
• Độ dày	30 µm		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Kháng chất làm mềm	rất tốt	• Khả năng chống ẩm	trung bình
• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt	• Khả năng dễ tháo gỡ băng keo sau 14 ngày (85°C, 95% r.h)	rất tốt

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=68560>



tesa® 68560

Thông tin Sản phẩm

Độ bám dính

• ABS (ban đầu)	3.8 N/cm	• PC (ban đầu)	4.3 N/cm
• ABS (sau 14 ngày)	4.9 N/cm	• PC (sau 14 ngày)	6 N/cm
• ABS (mặt có lớp lót che, ban đầu)	0.8 N/cm	• PC (mặt có lớp lót che, ban đầu)	0.7 N/cm
• ABS (mặt có lớp lót che, sau 14 ngày)	0.8 N/cm	• PC (mặt có lớp lót che, sau 14 ngày)	0.7 N/cm
• kính (ban đầu)	4.7 N/cm	• thép (ban đầu)	4.2 N/cm
• kính (sau 14 ngày)	5.3 N/cm	• thép (sau 14 ngày)	5.4 N/cm
• kính (mặt có lớp lót che, ban đầu)	0.5 N/cm	• thép (mặt có lớp lót che, ban đầu)	0.4 N/cm
• kính (mặt có lớp lót che, sau 14 ngày)	0.6 N/cm	• thép (mặt có lớp lót che, sau 14 ngày)	0.6 N/cm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=68560>