



tesa® 54657 Low VOC



Thông tin Sản phẩm

Băng keo được cắt định hình cho ứng dụng bịt lỗ

Product Description

tesa® 54657 là băng keo bằng vải cotton phủ acrylic, chất lượng cao, linh hoạt với lớp chất kết dính cao su tự nhiên. Sản phẩm được tối ưu hóa cho ngành công nghiệp ô tô để che phủ các lỗ không sử dụng đặc biệt là trong các bề mặt ba chiều.

Tính năng:

- Tương thích tuyệt vời với bề mặt ba chiều
- Khả năng chịu nhiệt cao đến 180 ° C
- Đặc tính cơ lý tốt về kháng mài mòn, đâm thủng và chống lão hóa
- Có thể tái định vị được

Đặc trưng

- Excellent temperature resistance up to 180°C
- Superb conformability to complex geometries
- Low VOC according to VDA 278 analysis
- Secure adhesion to almost any substrates
- Good paint and UBC (PVC) compatibility
- Good resistance to chemicals
- Good mechanical properties with respect to abrasion, puncture, and aging resistance
- Repositionable

Ứng dụng

tesa® 54657 được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng bịt kín lỗ nhanh chóng và dễ dàng trong nội thất và ngoại thất tại dây chuyền lắp ráp hoặc thậm chí tại khu vực sơn để đảm bảo độ bám dính đáng tin cậy trên bề mặt ba chiều kết hợp với khả năng chịu nhiệt tuyệt vời và khả năng tương thích sơn.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------|--------|
| • Backing | vải mạ acrylic | • Độ dày | 290 µm |
| • Loại keo | cao su tự nhiên phân ứng với nhiệt | • Màu sắc | xám |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy | | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=54657>



tesa® 54657

Low VOC

Thông tin Sản phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| • Độ giãn dài tối đa | 7.5 % | • Kháng hóa chất | tốt |
| • Lực kéo căng | 105 N/cm | • Kháng lại hiện tượng đánh thủng | 350 N |
| • Chống mài mòn | rất tốt | • Khả năng chịu nhiệt (30 phút) | 180 °C |

Thông tin thêm

tesa® 54657 có sẵn theo yêu cầu theo kích thước cụ thể của khách hàng và có thể được phân phối theo yêu cầu của khách hàng và ứng dụng ở dạng cuộn hoặc tấm.

Bộ phận giải pháp ứng dụng và tự động hóa của tesa cung cấp các thiết bị tùy biến và các công cụ ứng dụng tự thiết kế để tăng năng suất.

Theo phân tích của VDA 278, tesa® 54657 không chứa bất kỳ một chất nào bị hạn chế bởi các quy định của GB Regulations (Trung Quốc), cũng như hướng dẫn về độ tập trung trong nhà của JAMA (Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Nhật Bản và Bộ Y tế, Bộ Lao động và Phúc lợi Nhật Bản MHLW).

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=54657>