



tesa® 61526

Thông tin Sản phẩm

Băng keo Si / Ac hai mặt 30µm với hệ thống chất kết dính khác nhau (Silicone / Acrylic)

Product Description

tesa® 61526 là băng keo hai mặt trong suốt với lớp nền PET. Một mặt được trang bị chất kết dính silicone (mặt dễ dàng gỡ bỏ) và mặt còn lại được trang bị acrylic biến tính (mặt kín).

Các tính năng đặc biệt:

- Các đặc tính liên kết tuyệt vời của chất kết dính silicone, đặc biệt là với silicone hoặc silicone có chứa chất nền
- Đặc tính liên kết tuyệt vời của chất kết dính acrylic với nhiều loại vật liệu
- Hiệu suất xử lý rất tốt trong quá trình chuyển đổi băng keo
- Khả năng chống chịu tuyệt vời với các điều kiện môi trường khắc khe

Ứng dụng

- Gắn trên silicone hoặc các chất nền có chứa silicone
- Chốt cao su silicone (bàn phím, miếng đệm, chân cao su)
- Gắn logo hoặc các bộ phận trang trí trên vỏ bọc UV

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	PETP	• Màu của lớp lót (dễ tháo)	trong suốt
• Độ dày	30 µm	• Độ dày của lớp lót dễ tháo	50 µm
• Màu sắc	trong suốt	• Độ dày của lớp lót khó tháo	50 µm
• Loại keo dính (dễ tháo)	acrylic cải tiến	• Loại lớp lót (dễ tháo)	PET
• Loại keo dính (dễ tháo)	silicon	• Màu của lớp lót (dễ tháo)	trắng
• Loại lớp lót (dễ tháo)	PET		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C	tốt	• Khả năng chống ẩm	tốt
• Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C	trung bình	• Độ dính ban đầu	rất tốt
• Khả năng chống lão hóa (UV)	rất tốt		



tesa® 61526

Thông tin Sản phẩm

Độ kết dính trên

• vào PC (mặt chặt, ban đầu)	8.9 N/cm	• vào thép (mặt chặt, ban đầu)	6.8 N/cm
• vào PP (mặt dễ tháo, ban đầu)	4.2 N/cm	• vào thép (mặt chặt, sau 14 ngày)	7.7 N/cm
• vào PP (mặt dễ tháo, sau 14 ngày)	4.5 N/cm	• vào thép (mặt dễ tháo, ban đầu)	4 N/cm
• vào Silicone (mặt dễ tháo, ban đầu)	3 N/cm	• vào thép (mặt dễ tháo, sau 14 ngày)	4.7 N/cm
• vào Silicone (mặt dễ tháo, sau 14 ngày)	4.5 N/cm		

Thông tin thêm

Thông tin sản phẩm này áp dụng cho PV11

Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=61526>