
tesa® 7100

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo dạng film màu đen đặc một mặt dày 100µm

Product Description

tesa® 7100 là băng keo một mặt màu đen đặc bao gồm lớp nền PET màu đen và keo acrylic cải tiến đen
tesa® 7100 có tính năng đặc biệt:

- Độ dày: 100µm
- Khả năng chắn ánh sáng tuyệt vời
- Độ kết dính và chịu lực kéo trượt tuyệt vời
- có khả năng chống lực bật tốt
- Dễ thao tác trong quá trình gia công cắt
- Sức kháng tốt và khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường
- Thiết kế sản phẩm không có bụi đen nhỏ
- Khả năng kháng điện rất cao

Đặc trưng

- Độ dày: 100µm
- Khả năng chắn ánh sáng tuyệt vời
- Độ kết dính và chịu lực kéo trượt tuyệt vời
- có khả năng chống lực bật tốt
- Dễ thao tác trong quá trình gia công cắt
- Sức kháng tốt và khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường
- Thiết kế sản phẩm không có bụi đen nhỏ
- Khả năng kháng điện rất cao

Ứng dụng

- Dán cố định các loại dây cáp hoặc các bộ phận cấu trúc trong nguồn đèn LED hoặc màn hình hiển thị phẳng
- Che chắn ánh sáng trong linh kiện điện tử tiêu dùng

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Lớp nền	Film PET	• Độ dầy	100 µm
• Loại keo	acrylic	• Độ dày lớp lót	70 µm
• Vật liệu lớp lót (liner)	glassine		

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=7100

tesa® 7100

Thông Tin Sản Phẩm

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Độ giãn dài tới đứt 80 %
- Lực kéo căng 60 N/cm
- Kháng chất làm mềm tốt
- Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C rất tốt
- Khả năng chống lão hóa (UV) rất tốt
- Khả năng chống ẩm tốt
- Điện áp đánh thủng điện môi 7500 V
- Độ dính ban đầu tốt
- Độ Truyền (380 - 780nm) < 0.005 %

Độ kết dính trên

- ABS (ban đầu) 7.3 N/cm
- ABS (sau 14 ngày) 7.9 N/cm
- nhôm (ban đầu) 6.7 N/cm
- nhôm (sau 14 ngày) 8.5 N/cm
- kính (ban đầu) 8.1 N/cm
- kính (sau 14 ngày) 9 N/cm
- PC (ban đầu) 7.6 N/cm
- PC (sau 14 ngày) 9.1 N/cm
- thép (ban đầu) 7.5 N/cm
- thép (sau 14 ngày) 9.5 N/cm

Thông tin thêm

tesa® 7160 được chứng nhận theo UL-510

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất.Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không.Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào http://l.tesa.com/?ip=7100