



tesa® 68558

Thông tin Sản phẩm

Băng keo có lớp nền film hai mặt trong suốt linh hoạt 12µm

Product Description

tesa® 68558 là băng keo hai mặt trong suốt bao gồm lớp nền PET mỏng, linh hoạt và keo acrylic cải tiến tesa® 68558 với tính năng đặc biệt * Độ dày: 12µm * Mức độ bám dính cao với độ dày thấp * Tính linh hoạt tuyệt vời và có thể điều chỉnh trên các bề mặt cong * Sức kháng tốt với nhiều điều kiện môi trường

Đặc trưng

- Thickness: 12µm
- High adhesion level relative to low thickness
- Excellent conformability and adjustment to curved surfaces
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

Ứng dụng

- Dùng cho các khe hở thiết kế rất mỏng * Dán các thành phần tản nhiệt

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|------------------|-----------|------------|
| • Backing | Film PET | • Độ dày | 12 µm |
| • Loại keo | acrylic cải tiến | • Màu sắc | trong suốt |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 50 % | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | tốt |
| • Lực kéo căng | 7 N/cm | • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | trung bình |
| • Chịu nhiệt trong dài hạn | 100 °C | • Khả năng chống lão hóa (UV) | rất tốt |
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C | • Khả năng chống ẩm | rất tốt |
| • Kháng hóa chất | rất tốt | • Độ dính ban đầu | thấp |

Độ bám dính

- | | | | |
|---------------------|----------|----------------------|----------|
| • ABS (ban đầu) | 3.5 N/cm | • PE (ban đầu) | 1 N/cm |
| • ABS (sau 14 ngày) | 3.8 N/cm | • PE (sau 14 ngày) | 1.4 N/cm |
| • PC (ban đầu) | 4 N/cm | • thép (ban đầu) | 3.8 N/cm |
| • PC (sau 14 ngày) | 4.6 N/cm | • thép (sau 14 ngày) | 4.9 N/cm |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=68558>



tesa® 68558

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

PV57 Lớp vỏ hai mặt PET (dày 36µm dễ dàng tháo ra ở mặt trong / 50µm tháo keo chắc chắn ở mặt ngoài)

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=68558>