



# tesa® 60262

## Thông tin Sản phẩm

Băng keo có lớp nền được dệt dẫn điện hai mặt màu xám dày 50µm

### Product Description

tesa® 60262 là băng keo dẫn điện màu xám hai mặt. Nó bao gồm lớp nền không dệt dẫn điện và chất kết dính acrylic dẫn điện

tesa® 60262 có tính năng đặc biệt:

- Độ dày: 50µm
- Dẫn điện tuyệt vời theo chiều XYZ ngay cả ở nhiệt độ cao và môi trường ẩm
- Độ bám dính cao ngay cả ở điều kiện môi trường khắc nghiệt
- Độ tương thích tuyệt vời và điều chỉnh vào các bề mặt không đồng đều
- Tiện lợi cho gia công cắt

### Ứng dụng

- Ứng dụng EMC, như truyền điện tiếp đất
- Ứng dụng xả tĩnh điện

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

|                            |                        |                  |                        |
|----------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| • Lớp nền                  | Sợi không dệt dẫn điện | • Màu sắc        | xám                    |
| • Loại keo                 | acrylic dẫn điện       | • Màu lớp lót    | logo trắng/ xanh dương |
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng PE          | • Độ dày lớp lót | 120 µm                 |
| • Độ dày                   | 50 µm                  |                  |                        |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

|                                               |                        |                             |          |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| • Chịu nhiệt trong ngắn hạn                   | 200 °C                 | • Lực tháo lớp lót          | dễ       |
| • Chống tiếp xúc theo chiều Z (giai đoạn đầu) | 0.02 Ohm / square inch | • Điện trở bề mặt hướng x-y | 0.2 mOhm |
| • Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C               | rất tốt                |                             |          |

### Độ kết dính trên

|                      |          |
|----------------------|----------|
| • thép (sau 14 ngày) | 8.3 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa® 60262

## Thông tin Sản phẩm

### Disclaimer

sản phẩm của tesa® được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60262>