



# tesa® 4772

## Thông tin Sản phẩm



### Product Description

tesa 4772 là băng keo xốp PVC nitrile có cấu trúc các lỗ kín cao cấp dày 4mm với chất kết dính acrylic ở một mặt. Cấu trúc xốp kín có thể tạo ra một rào cản chống nước khi bị nén, trong khi cấu trúc PVC nitrile đảm bảo khả năng chống mài mòn, kháng thời tiết, tia cực tím, ozon, xăng, dầu, axit, dung môi và nhiều hóa chất, làm cho nó trở thành một giải pháp lý tưởng trong môi trường khắc nghiệt.

Dòng băng keo xốp tesa 477 không dẫn điện và có thể được sử dụng làm rào cản điện phân và chống cháy theo FMVSS 302. tesa 477 Series có các độ dày 4mm, 6mm, 9mm và 12mm với màu đen.

### Ứng dụng

Dòng băng keo xốp cao cấp tesa 477 thích hợp trong các môi trường khắc nghiệt và được sử dụng rộng rãi trên các thị trường hàng hải, công nghiệp, sản xuất thùng carton và xây dựng.

Ứng dụng lý tưởng:

- Niêm phong vỏ tủ điện và tủ công tắc
- Cao su phun trên khuôn cắt gia công
- Niêm phong cửa sập trên thuyền
- Niêm phong cửa công nghiệp, cửa sập và cửa ra vào

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Cấu tạo sản phẩm

- |            |                   |          |         |
|------------|-------------------|----------|---------|
| • Backing  | PVC/ foam nitrile | • Độ dày | 4000 µm |
| • Loại keo | acrylic           |          |         |

### Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- |                                 |                      |                               |         |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| • Độ giãn dài tối đa            | 175 %                | • Temperature resistance max. | 79 °C   |
| • Chống cháy                    | rất tốt              | • Temperature resistance min. | -20 °C  |
| • Kháng hóa chất                | rất tốt              | • Water resistance            | rất tốt |
| • Lực kéo căng cm <sup>2</sup>  | 69 N/cm <sup>2</sup> | • Độ nén                      | 10 %    |
| • phù hợp cho công đoạn cắt dập | có                   |                               |         |

### Độ bám dính

- |        |         |
|--------|---------|
| • thép | 12 N/cm |
|--------|---------|

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04772>



# tesa<sup>®</sup> 4772

## Thông tin Sản phẩm

### Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04772>