



tesa® 4660

Thông tin Sản phẩm



Băng keo vải phủ acrylic có thể in

Product Description

tesa® 4660 là băng keo vải phủ acrylic đặc biệt với một bề mặt có thể in. Nó được dựa trên lớp nền sợi cotton dệt dưới 145 và keo cao su tự nhiên cứng lại do nhiệt.

tesa® 4660 là một băng keo linh hoạt nhưng rất bền.

Tính năng:

- Độ bám dính cao trên hầu hết mọi bề mặt
- Gỡ bỏ mà không để lại keo trên bề mặt
- Lựa chọn tuyệt vời cho bề mặt in Flexco
- chịu nhiệt cao
- Chịu lực kéo căng rất cao
- Rất thuận tiện cho công đoạn cắt, có sẵn như là cuộn tròn có lót lót như tesa® 4660 PV9
- Có sẵn 2 màu: trắng và vàng

Sustainable Aspects

- 68% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Đặc trưng

- High adhesion on almost every surface
- Removable without residues
- Excellent flexo printable surface
- High temperature resistance
- Very high tensile strength
- Excellent tape for die-cuts, available with liner as tesa® 4660 PV9

Ứng dụng

tesa® 4660 được sử dụng chủ yếu cho đánh dấu dây điện và xác định các yếu tố của thiết bị điện

- Quấn và đánh dấu dây cáp cho các thiết bị điện và cách nhiệt
- Đánh dấu trong hộp chuyển
- Đánh dấu vào linh kiện điện
- Dán hộp và ống
- Đánh dấu nhãn với miếng cắt chính xác
- Viền cửa sổ

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04660>



tesa[®] 4660

Thông tin Sản phẩm

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

• Backing	vải mạ acrylic	• Độ dày	262 µm
• Loại keo	cao su tự nhiên phân ứng với nhiệt	• Màu lớp lót	vàng
• Vật liệu lớp lót (liner)	giấy	• Độ dày lớp lót	76 µm
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

• Độ giãn dài tới đứt	7.5 %	• Khả năng chịu nhiệt (30 phút)	180 °C
• Lực kéo căng	100 N/cm	• Khả năng chịu nhiệt độ (loại bỏ khỏi bề mặt nhôm sau 30 phút tiếp xúc)	180 °C
• Chống mài mòn	rất tốt	• Màng	145 count per square inch
• Dễ tháo gỡ	có	• phù hợp cho công đoạn cắt dập	có
• dễ viết lên	có	• Water resistance	tốt
• Hand tearability	rất tốt	• Xé thẳng mép	rất tốt

Độ bám dính

• thép	4 N/cm
--------	--------

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=04660>