



tesa® 60400

Thông tin Sản phẩm



tesa® 60400 – Băng keo có nguồn gốc sinh học tái tạo

Mô tả sản phẩm

tesa® 60400 là loại băng keo đóng gói có nguồn gốc sinh học tái tạo thích hợp cho các ứng dụng đóng gói hàng hóa có trọng lượng trung bình (15 - 30 kg). Băng keo có lớp nền là axit polylactide, còn được gọi là PLA. PLA được sản xuất 100% ở dạng nguyên liệu tái tạo như tinh bột ngô, củ sắn hoặc mía. Chất kết dính là cao su tự nhiên. Nhờ sự lựa chọn thông minh về nguyên liệu và thiết kế hoàn thiện, tesa® 60400 được sản xuất với hàm lượng carbon sinh học là 98% và do đó, giảm lượng khí thải carbon.

Tính bền vững:

- Tổng hàm lượng carbon dựa trên sinh học là 98%
- Chứng nhận chính thức từ DIN-CERTCO và TÜV AUSTRIA (xếp hạng cao nhất)
- Lượng khí thải CO₂ thấp hơn so với các loại băng đóng gói thông thường khác
- Quy trình sản xuất không dung môi

Đặc điểm kỹ thuật:

- Độ bám dính tốt Vật liệu nền chắc chắn Khả năng bám dính tốt trên tấm carton tái chế

Một bước tiến mới: nhãn nhận biết trên hình ảnh sản phẩm sẽ giúp bạn xác định được các sản phẩm bền vững một cách dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm tại đây

bền vững các khía cạnh



Để biết thêm thông tin, bấm vào đây: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ứng dụng

- Niêm phong hộp, thùng hàng có trọng lượng trung bình (15 - 30 kg)
- Thích hợp cho cả thao tác dán thủ công và tự động
- Đóng gói, đóng thùng, đóng bó

Thông tin kỹ thuật (giá trị trung bình)

Các giá trị trong phần này chỉ nên được coi là mang tính đại diện hoặc điển hình và không nên sử dụng cho mục đích thiết lập thông số kỹ thuật.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-------------------|-------------------------------|------|
| • Lớp nền | Polylactide (PLA) | • Tỷ lệ tổng carbon có nguồn | 98 % |
| • Loại keo | cao su tự nhiên | gốc sinh khối (không bao gồm | |
| | | lớp lót, theo tiêu chuẩn ASTM | |
| | | D6866) | |

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60400>



tesa® 60400

Thông tin Sản phẩm

Loại sản phẩm

- Màu sắc có sẵn trong suốt

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| • Độ giãn dài tối đứt | 185 % | • Tháo cuộn không gây ồn | không |
| • Lực kéo căng | 30 N/cm | • Trọng lượng bao bì | Up to 25 kg |
| • Khả năng xé bằng tay | tốt | • Ứng dụng thủ công | có |
| • Phù hợp cho hàng hóa nguy hiểm | không | • Ứng dụng trong ngành tự động | có |
| • Phù hợp với việc đông lạnh sâu | có | | |

Độ kết dính trên

- thép 3.5 N/cm

Thông tin thêm

tesa® 60400 có thể được in bằng tất cả các hệ thống mực

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=60400>